

## Description

Solution polymère

## Emballage

couleur	Boîte de 1 litre	Bidon de 5 litres
	<b>12 pièces /carton</b>	<b>1 pièce /carton</b>
incoloré	ME901304180	ME901303446

## Données techniques

Propriété	Norme	Spécification
Base		Caoutchouc synthétique
Système	R11	Contenant des solvants
Risque d'incendie		Très inflammable
Point éclair		-1 °C
Temps de séchage		10-30 minutes (selon le degré d'absorption)
Consommation		Env. 6 m <sup>2</sup> par litre (en fonction du support)
Durée de conservation		18 mois en emballage non ouvert
Température d'utilisation		-5 °C à max. +40 °C
Température de stockage		+5 °C à max. +25 °C
Conservation		Au sec, à protéger du gel

## Préparation

- Le support doit être sec, dépoussiéré et exempt de graisse.
- Enlever les restes non fixés de béton et de ciment.
- Enlever les restes de peintures et d'agents d'imprégnation des surfaces d'adhérence.

## Mise en oeuvre

- Appliquer de manière régulière et soignée sur le support.
- Si nécessaire, protéger les zones qui ne doivent pas être traitées au moyen de ruban adhésif.
- L'emballage doit être conservé toujours correctement refermé.
- Durée de séchage de 10-30 minutes.

## Nettoyage

Les éclaboussures doivent être immédiatement nettoyées

## A noter

- Non compatible avec de la peinture.
- Les laques et matières plastiques peuvent se détacher.
- Tester la compatibilité avec le support.

## Précautions d'hygiène et de sécurité

Utiliser des gants de protection. Aérer correctement. Ne pas fumer. Porter des lunettes de sécurité. Pour tout complément d'informations, consulter la fiche technique de sécurité.



## ME901

### Primaire Butyle et Bitume

S'utilise pour le traitement préalable de supports poreux et absorbants, avant l'application de membranes illbruck à base de butyle et de bitume.

#### Avantages

- Variante fine.
- Optimise l'adhérence.
- Séchage rapide.
- Renforce la surface.

---

**Service**

Si nécessaire vous pouvez à tout instant faire appel aux conseillers de tremco illbruck.

**Note**

L'information donnée est de nature générale et est basée sur une recherche approfondie ainsi que notre expérience professionnelle. Cependant, nous ne pouvons pas être tenus pour responsable suite à l'utilisation de ces informations.



**tremco illbruck N.V.**  
Leo Baekelandstraat 3  
2950 Kapellen  
Belgique  
T: +32 (0) 36646384  
F: +32 (0) 36648676

[info.be@tremco-illbruck.com](mailto:info.be@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.be](http://www.tremco-illbruck.be)