

Matériau

Caoutchouc styrène

Conditionnement

Sachets de 600 ml 12 pièces/carton

Coloris: noir

Données techniques

Caractéristiques	Valeurs
Consistance	pâteuse
Densité	env. 1,10 g/cm ³
Résistance à la température	jusqu'à +60°C
Température d'application	de +5°C à +35°C
Consommation	env. 200 – 300 g/m ²
Temps de séchage *	env. 30 sec.
Temps ouvert *	env. 10 min.
Température de stockage	de +15°C à +25°C (plage de température d'application optimale)
Stockage et conservation	12 mois en emballage d'origine fermé

* l'information est basée sur les données de température et d'hygrométrie du moment Supports



OT015

Colle Membranes EPDM

Domaine d'application

Illbruck OT015 Colle Membranes EPDM est une colle solvantée à base de caoutchouc styrène et est destinée au collage des membranes EPDM illbruck sur les supports usuels du bâtiment : béton, maçonnerie, bois, aluminium, acier et au jointolement de la membrane sur elle-même.

Propriétés du produit

- Très bonne résistance aux intempéries et à la température
- Excellente adhésion sur béton, maçonnerie, bois, aluminium, acier

OT015

Colle Membranes EPDM



Préparation

- Les surfaces d'adhérence doivent être exemptes d'huiles, de graisse et de poussière ou autres substances pouvant empêcher une bonne adhérence.

Mise en oeuvre

- Enduire les surfaces d'adhérence avec la Colle Membranes EPDM illbruck OT015. Positionner la membrane EPDM en appuyant bien. Ensuite, il peut être nécessaire, lorsqu'il s'agit de grandes superficies de rouvrir les bords de la membrane, pour permettre une évaporation plus rapide du solvant de la colle. Repositionner la membrane sur le support en appuyant bien sur les zones de collage avec un rouleau prévu à cet effet (lorsque la préparation a été effectuée selon les règles il n'est pas nécessaire d'utiliser un primaire). Le montage de la membrane sur la fenêtre se fait avec un profil de fixation au autre matériel de fixation comme décrit dans la norme DIN 18 195. Veiller à bien aérer les espaces confinés.

Consignes de sécurité

Voir la Fiche de Données de Sécurité

Service technique

Notre équipe de techniciens tremco illbruck se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
België
T: +32 (0) 36646384
F: +32 (0) 36648676

info.be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.be