

Materijal

Na punoj površini samoljepljiva specijalna PmB-folija s elastičnim HDPE-pokrovom.

Izvedba

ME110 isporučuje se kao 20 i 25 m roba u rolni.

Oblik isporuke

Narudžba-br.	Širina x Dubina u mm	RL/Kartonu	m/Kartonu
311698	80 x 1,0	5	125,0
311699	100 x 1,0	4	100,0
311700	150 x 1,0	2	50,0
311701	200 x 1,0	2	50,0
311702	250 x 1,0	1	25,0
311703	300 x 1,0	1	25,0
311705	350 x 1,0	1	25,0
311706	400 x 1,0	1	25,0
311707	450 x 1,0	1	25,0
314747	80 x 1,5	5	100,0
314748	100 x 1,5	4	80,0
314749	150 x 1,5	2	40,0
314750	200 x 1,5	2	40,0
314751	250 x 1,5	1	20,0
314752	300 x 1,5	1	20,0
314753	350 x 1,5	1	20,0
314754	400 x 1,5	1	20,0
314755	450 x 1,5	1	20,0

Tehnički podaci

Osobina	Norma	Klasificiranje
Ponašanje kod požara	EN 13501	Klasa E
Vodena zabrtvljenost	EN 1928, Postupak B	dato
Vlačno-istezno ponašanje	EN 12311-1	> 200 N/50mm
Vlačno-istezno ponašanje (Istezanje)	EN 12311-1	> 150%
Otpornost na dalje kidanje (Tijelo klina)	EN 12310-1	> 100 N
Propustljivost vodene pare		Koči paru
UV-postojanost		i do 6 mjeseci
Otpornost na temperaturu		-30°C do +70°C
Temperatura obrade*		-5°C do +35°C
Skladišna temperatura		+5°C do +25°C
Skladištenje		Skladištiti hladno, suho i bez smrzavanja
Vrijeme skladištenja		12 mjeseci, u originalnom pakiranju

*Vanjska temperatura, u danom slučaju treba primijeniti primer



ME110

Allwetterfolie

Područje primjene

Specijalna samoljepljiva folija za cijelu površinu PmB s elastičnim cvrstim HDPE pokrovom. Ova folija se koristi za lijepljenje koje brtvi u pogledu zraka, vjetra i vode na građevinskom tijelu u području fasade. Specijalno na podrucima nozista debljine 1,5 mm za brtvljenje sukladno normi DIN 18915. Izvrsno vezivanje na uobicajenim građevinskim podlogama poput betona, zida, drva, metala, mnogih vrsta plastike, tvrdog PVC i razlicitih hladnih bitumena.

Prednosti proizvod

- Obrada od -5°C
- Obrada na vlažnim podlogama
- Jednostavno i brzo postavljanje

Priprema

- Prijanjajuće površine moraju biti suhe, slobodne od ulja, masnoće, prašine i ostalih antiadhezivnih sastojaka.
- Na jako poroznim i vlažnim podlogama kao i kod vrlo niskih temperatura preporučujemo jedan prethodni namaz s ME901 Butil- & Bitumen primerom ili ME902 Butil- & Bitumen primerom za raspršivanje.

Obrada

- ME110 s odvija sa kalema i reže se na željenu duljinu. Kroz prosječni pokrovni papir folija se individualno može fiksirati na djelomičnim područjima podloge dok ne uslijedi potpuno lijepljenje.
- Foliju na pripremljenoj podlozi zalijepiti bez napetosti i uz pomoć pritisknog valjka čvrsto pritisnuti. Folija odmah prijanja na podlogu.
- Zarobljavanje zraka se treba izbjeći da bi se osiguralo stručno lijepljenje na cijeloj površini.
- Foliju na pripremljenoj podlozi zalijepiti bez napetosti i to uz pomoć vijka čvrsto pritisnuti.

Uputa

ME901 Butil- & Bitumen Primer (posrednik prijanjajuće podloge) vrijeme odzračivanja je oko 10 – 40 minuta ovisno od temperature. Potrošnja oko 125 ml/m² odn. oko 200 ml kod 4 cm širine (ovisno od poroznosti podloge). Primer se isporučuje po 12 limenki od 1 l u kartonu ili kao 5 l limenka.

ME902 Butil- i Bitumen Primer za raspršivanje - 12 limenki po 500ml po kartonu. Oko 50 m s jednom limenkom/ 25 m kod jako upijajućih podloga. Za postizanje optički besprijekornih fuga preporučujemo obljepljivanje rubova fuga s prikladnom ljepljivom trakom.

Sigurnosni naputak

Najaktualniju verziju lista s sigurnosnim podacima Vi nalazite pod www.illbruck.hr.

Savjetovanje

Po želji Vam je u svako doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



tremco illbruck GmbH
Liebermannstr. A02/401
2345 Brunn am Gebirge
Österreich
T: +43 2236 312447 0
F: +43 2236 312447 15

info.at@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.at