

Materijal

Polietilenkopolimerfilm s tkivom flisa

Izvedba

samolijepljenje cijelom površinom, duljina role 25 m

Oblik isporuke

Narudžba-br.	Širina mm	RL/Kartonu	m/Kartonu
399589	70	4	100
399590	100	3	75

Mjerna tolerancija prema DIN 7715 P3, Mjere tolerancije prema $\pm 2,5$ mm

Tehnički podaci

Osobina	Norma	Klasificiranje
Razred građevnog materijala	4102	B2 (P-NDS04-961)
Propustljivost vodene pare*		ca. 10m
Propusnost zraka	EN 1026	< 0,1
Snaga lijepljenja**	EN 1939/Postupak 3	>25N/25mm
Podnošljivost dato s uobičajenim građevnim materijalima		dato
Otpornost na temperaturu		-40°C do +80°C
Temperatura obrade***		-5°C do +40°C
Skladištenje		U originalnom pakiranju, skladištiti hladno, suho i bez smrzavanja
Vrijeme skladištenja		1 godine

* Film/Slojevi s flisom

**Podaci variraju ovisno o temperaturi i vlažnosti zraka

***Ovisno o vanjskoj temperaturi treba primijeniti prikladni illbruck primer



ME350

Unutarnja folija VV

Područje primjene

To je traka sa nanosom ljepila na punoj površini, i dizajniran posebno za unutarnje Prozorsko brtvljenje između Okvira prozora i raznih građevinskih površina. Lako se obrađuje i daje nepropusnost. Osim toga, dobro prijanja na sve građevinske materijale. Na primjer tvrdi PVC, vapnenca, Metal, drvo, trake izolacije (EPS, XPS, PUR pjene).

Prednost proizvod

- Cijela površina ljepila na traci može se zbukati
- Iznimno glatka na malo neravnim površinama
- Jednostavno, brza ugradnja - obavezno citati uputstva

Priprema

- Prijanjujuće površine moraju biti suhe, slobodne od ulja, masnoće, prašine i ostalih antiadhezivnih sastojaka.
- Na jako poroznim i vlažnim podlogama kao i kod vrlo niskih temperatura preporučujemo jedan prethodni namaz s ME904 butil- & bitumen primerom eko.

Obrada

- Folija se odmota s kalema i iskroji na otprilike 5cm veću dužinu od potrebne (mjereno od elementa koji se lijepi).
- Foliju samoljepljenjem nalijepiti iznutra na element ili u element, preporuča se uporaba pritisknog valjka.
- S folijom na preostalim stranama postupiti na isti način.
- Montirati element.
- Međuprostor između elementa i građevinskog tijela cijelom površinom ispuniti prikladnim izolacijskim materijalom.
- Foliju s lijepljenjem cijelom površinom zalijepiti na susjedno građevinsko tijelo, po potrebi koristiti prikladan primer, i prijeći pritisknim valjkom. (Slika 1)
- U kutnim područjima paziti na prijeklope i nepropusnost traka.
- Flisom kaširana strana folije može se ožbukati mortovima uobičajenim u trgovini odn. premazati građevnim disperzionim bojama.

Uputa

ME904 eko butilni i bitumenski primer, bez otapala i vrlo niske emisije, obradiv počevši od temperature -10 °C, kratko vrijeme odzračivanja.

Primer isporučuje se kao 6 komada 1 l e doza i 1 komada 5 l e doza.

Sigurnosni naputak


Najaktualniju verziju lista s sigurnosnim podacima Vi nalazite pod www.illbruck.hr.




Slika 1



Slika 2



Mogućnost rješenja:
 ME350 Unutarnja folija VV
 FM230 Prozorska pjena+
 TP600 illmod 600



Mogućnost rješenja:
 ME350 Unutarnja folija VV
 FM230 Prozorska pjena+
 ME351 Vanjska folija VV

Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



tremco illbruck GmbH
 Liebermannstr. A02/401
 2345 Brunn am Gebirge
 Österreich
 T: +43 2236 312447 0
 F: +43 2236 312447 15

info.at@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.at