

Materijal

Flis vrpca s funkcionalnim filmom i laminiranom samoljepljivom vrpcom na temelju akrilata, koja se može prežbukati. Flis vrpca s funkcionalnim filmom i laminiranom samoljepljivom vrpcom na temelju akrilata, koja se može prežbukati.

Izvedba

ME321 unutarnja prozorska folija Basi dostavlja se s samoljepljivom vrpcom za učvršćivanje na prozorskom profilu.

Oblik isporuke

Br. narudžbe	Širina i tip	Duljina/Rolna		Sadržaj/Karton	
		m	Rolni	Metara	
503008	EW 70	25 m	4 RL	100 m	
503009	EW 100	25 m	3 RL	75 m	
503010	EW 140	25 m	2 RL	50 m	
503011	EW 200	25 m	1 RL	25 m	

Tehnički podaci

Značajke	Norma	Klasifikacija
Klasa građevinskog materijala	4102	B2 (normalno zapaljivo)
Propusnost vodene pare	EN ISO 12 572	paropropusno, Sd vrijednost < 0,5 m
Otpornost na udare kiše	EN 1027	600 Pa
UV-otpornost		maks. 2 mjeseca
Kompatibilnost	52 453	s konvencionalnom građom
Otpornost na temperaturu		-25°C do +60°C
Temperatura obrade		5°C do +45°C
Rok trajanja		12 mjeseci (na suhom, bez prašine, u originalnoj kutiji)

Tolerancije duljinskih mjera prema DIN 7715 P3, dimenzije širine prema toleranciji $\pm 2,5$ mm. Laminirana samoljepljiva vrpca ima odstojanje od bočne ivice između 1 i 6 mm.

Priprema

- Adhezivne površine moraju biti suhe, bez ulja, masti, prašine i drugih antiadhezivnih komponenti.



ME321

Vanjska prozorska folija

ME321 vanjska prozorska folija koja se može prežbukati pouzdano služi kao vanjsko brtvljenje prozorskih priključnih/spojnih fuga, otporno na udare kiše i paropropusno.

Prednosti

- Otporna na udare kiše do 600 Pa
- Paropropusna
- Može se prežbukati

Upute za korištenje

- ME321 vanjsku prozorsku foliju isjeći na željenu duljinu. Uzeti u obzir dodatnu duljinu za kutove.
- Ukloniti zaštitnu foliju sa samoljepljive vrpce i pričvrstiti foliju na stražnji dio okna.
- Namontirati prozor i u fugu nanijeti illbruck FM310 PUR pjenu Basic.
- Zatim na zidnu stranu zalijepite prozorski film samoljepljivom cijelom površinom i uz pomoć tlačnog valjka.

Uputa

U principu vanjsku prozorsku foliju treba postaviti bez zatezanja. Preklapanja spojeva folije trebaju biti min. 20 mm. Kod okomitih fuga gornja folija se uvijek lijepi preko donje.

Sigurnosni naputak

Najnoviju verziju sigurnosnog lista možete naći na www.illbruck.com

Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com