

Materijal

illbruck CT600 je kontaktno ljepilo visoke čvrstoće spoja nakon stvrdnjavanja. Ljepilo se dostavlja i primjenjuje u obliku spreja.

Izvedba

Br. za naručivanje	Boja	Sadržaj u ml	Sadržaj kartona za isporuku
502390	prozirna	500	1 spremnika

Tehnički podaci

Značajka	Vrijednost
Sastav	Sintetička smola
Sustav	Fizičko stvrdnjavanje
Volumenska težina	1.22 g/cm ³
Viskozitet (na +20°C)	konzistencija spreja
Točka paljenja	-40°C
Otvoreno vrijeme (na 20°C)	2-3 minuta
Temperatura kod primjene	od +5°C do +30°C
Temperaturna otpornost	od -20°C do +65°C
Skladištenje	na suhom i hladnom od +5°C do +25°C
Vrijeme skladištenja	12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakiranju

Priprema

- Površinske podloge moraju biti čiste, suhe, bez masti ili bilo kakve druge kontaminacije, koja bi imala negativni utjecaj na adheziju.
- Za čišćenje glatkih neporoznih površina (metali, plastike) koristiti sredstvo za čišćenje illbruck AA404 ili AW421.

Upute za korištenje

- Prije nanošenja dobro protresiti dozu s ljepilom.
- Ukloniti poklopac i naviti cjevčicu prema potrebi.
- Pritisnuti cjevčicu i držati je tijekom nanošenja oko 20 cm do 25 cm od podloge. Ljepilo nanositi ravnomjerno.
- Nakon završenog nanošenja okrenuti dozu dnom ka gore i pritisnuti cjevčicu. Tako ćete je očistiti i spriječiti njeno ljepljenje i začepljenje.

Metod primjene za manju čvrstoću

- Ljepilo nanositi ravnomjerno na jednu od dvije površinske podloge.
- Odmah pritisnuti drugu ljepljenu površinu.
- Minimalno jedna od dvije površine mora biti porozna.

Metod primjene za trajni spoj (visoka čvrstoća)

Kontaktno ljepilo u spreju

- Primjeniti ljepilo na sve ljepljene porozne ili neporozne površinske podloge, ostaviti da se suši od 2 do 3 minute.
- Zatim ljepljene materijale pritisnuti međusobno.

Metod primjene za rastavljivi privremeni spoj



CT600

Kontaktno ljepilo u spreju



illbruck CT600 je idealno za ekstremno brzo fiksiranje raznih tipova izolacijskih folija i membrana međusobno ili na podloge. kao što su drvo, gipsane ploče, drvo-vlknaste ploče i ploče od iverice, papir, plastika, tekstili, pluto i sl.

Prednosti

- Univerzalno kontaktno ljepilo Vrlo brzo sušenje ljepila
- Pogodan za porozne i neporozne materijale
- Integrirana podesiva cjevčica
- Kemijska formulacija omogućuje stvaranje trajnog, ali rastavljivog spoja
- Količina: čak do 5m²

- Ljepilo u spreju nanijeti na jednu od ljepljenih površina.
- Sačekati 3 do 5 minuta.
- Materijale međusobno slijepiti.

Količina

Čak 5 m² iz jedne doze volumena 500 ml

Čišćenje

Za čišćenje nestvrdnutog ljepila s poprskanih površina koristiti illbruck AA404 ili AW421.

Molim zabilježite

Ljepilo nije pogodno za ljepljenje EPS i XPS ploča.

Sigurnosni naputak

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com

Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPC s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com