

Materijal

Transparentna polimjerna impregnacija u spreju.

Izvedba

- Doza 500 ml
- 12 doza u kartonu
- Boja: transparenta

Oblik isporuke

Br. za naručivanje	Oblik isporuke	Sadržaj u ml	Sadržaj kartona za isporuku
309707	spremnik sa sprejem	500	12 spremnika

Tehnički podaci

Značajke	Standard Klasifikacija
Baza	sintetički kaučuk
Sustav	sadrži razrjeđivače
Vrijeme za sušenje	oko 10 minuta na +20°C oko 20 minuta na +5°C oko 30 minuta na 0°C oko 40 minuta na -5°C oko 50 minuta na -10°C
Temperatura kod primjene	od -5°C do +40°C
Vrijeme skladištenja	18 mjeseci u izvornom neotvorenom pakiranju na temperaturi od +5°C do +25°C
Obilnost	oko 50 metara i širina vrpce 4 cm

Priprema

- Površinske podloge moraju biti suhe, bez prašine i odmašćene.
- Ostaci starih premaza, impregnacija i drugih slobodnih čestica moraju biti uklonjeni s površinskih podloga.
- Ne nanositi na polistyren EPS, XPS.

Upute za korištenje

- Sredstvo se može obrađivati na temperaturi vanjske sredine već od -10°C i većoj.
- Prije primjene, sredstvo temeljito protresti najmanje 20 puta.
- Izbjegavati prskanje okolnih površina; impregnaciju na podlogu prskajte sprejom ravnomjerno i pažljivo.
- Širinu prskane vrpce mijenjati naginjanjem doze u stranu ili eventualno kruženjem izlazne mlaznice. Nakon nanošenja impregnacije, ostaviti podlogu da se suši od 10 do 50 minuta; vidjeti tablicu tehničkih podataka.
- Impregnirane površine zaštititi od ponovnog padanja prašine na njih.
- Izlaznu mlaznicu i isprskani vrh doze očistiti tijekom stanki u radu PUR sredstvom za čišćenje. Tako se izbjegava neželjeno začepljenje spreja.

Ograničenja



ME902

Sprej B&B Temeljni premaz

Impregnacija u spreju ME902 koristi se za poboljšanje prijanjanja i očvršćivanje poroznih podloga prije primjene butilskih i bitumenskih vrpce ili folija. Za primjenu nije potrebna četkica, valjak i sl.

Prednosti

- vrlo jednostavna primjena
- lako stvrdnjavanje prijanjanja
- izrazito poboljšanje prijanjanja podloge
- kratko vrijeme provjetravanja

Zaštititi susjedne površine, kao i PUR pjenu, od prskanja, impregnacijom, bilo kartonom ili zaštitnom vrpcom i sl. Proizvod nije kompatibilan s premazima. Boje, lakovi i plastika mogu se odvajati. Kompatibilnost treba testirati. Preporučujemo impregniranje visokoupijajućih podloga klasičnim Butyl & Bitumen temeljnim premazom u limenci.

Cišćenje

Mrlje odmah ukloniti PUR sredstvom za čišćenje AA404 ili toluenom.

Uputa

Gorenavedene informacije pružene su prema našim najboljim saznanjima. Pridržavamo pravo promjene recepture našeg proizvoda u svakom momentu. Kupac treba zatražiti najnovije informacije o gorenavedenom proizvodu. Mi ne kontroliramo primjenu, kao ni uvjete tijekom primjene, vi ste odgovorni za njih. Ne preuzimamo odgovornost koja proizlazi iz ovog tehničkog lista. Dostave se reguliraju isključivo našim općim uvjetima isporuke i plaćanja.

Sigurnosni naputak

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com

Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com