

## Materijal

Brzostvrdnjavajuća dvokomponentna poliuretanska pjena s potisnim plinom bez freona. Brzostvrdnjavajuća dvokomponentna poliuretanska pjena s potisnim plinom bez freona.

## Izvedba

- Aluminijska doza 400 ml s ventilom i ispusnom cjevčicom
- Pakiranje: karton = 12 kom.

## Oblik isporuke

| Br. za naručivanje | Oblik isporuke                 | Sadržaj u ml | Sadržaj kartona za isporuku |
|--------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 334882*            | aerosol spremnika bijelog lima | 400          | 12 spremnika                |

\* s rukavicama


## Tehnički podaci

|                                           | Standard   | Značajka                                                             |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Toplinska provodljivost                   | EN 12667   | 0,036 W/m.K                                                          |
| Reakcija na vatru                         | EN 13501-1 | klasa F                                                              |
| Otpornost na požar                        | EN 1366-4  | -                                                                    |
| Obilnost – slobodno pjenjenje             | EN 17333-1 | cca 12 l                                                             |
| Volumenska težina                         | EN 17333-1 | 30-35 kg/m <sup>3</sup>                                              |
| Neljepljivost (stvaranje površinske kore) | EN 17333-3 | 4 min                                                                |
| Rezivot                                   | EN 17333-3 | 10 min                                                               |
| Maksimalna nosivost                       |            | 2 sata                                                               |
| Zatezna čvrstoća - u suhom stanju         | EN 17333-4 | 180 kPa                                                              |
| Izduženje pri kidanju – u suhom stanju    | EN 17333-4 | 15%                                                                  |
| Zatezna čvrstoća - u suhom stanju         | EN 17333-4 | 75 kPa                                                               |
| Maksimalno dozvoljena deformacija         | EN 17333-4 | -                                                                    |
| Toplotna otpornost (dugoročna)            |            | od +5°C do +35 °C                                                    |
| Temperat. kod primjene                    |            | od -40°C do +90°C                                                    |
| Granična temperatura doze                 |            | od +10°C do +25°C                                                    |
| Optimalna temperatura doze                |            | +20°C                                                                |
| Uvjeti skladištenja                       |            | 9 mjeseci; na hladnom i suhom (nikako na mrazu), u okomitom položaju |



## FM710

### PUR pjena 2K



FM710 je posebno pogodan za ugradnju okvira obloga vrata, prozorskih okvira, drvenih kazeta za vrata, kao i za popunjavanje žljebova, pukotina i brtvljenje spojeva.

Pored toga, 2K - Montažna pjena može se koristiti kao materijal za termo i zvučnu izolaciju.

### Prednosti

- 2K – montažna pjena za ljepljenje
- odlično prijanjanje na beton, zid, žbuku, kamen, drvo, metal, plastiku (polistiren, PUR tvrda pjena, poliester, tvrdi PVC)
- dobro početno prijanjanje
- brzo stvrdnjavanje
- pjena je otporna na trulež, temperaturu, vodu i brojne kemikalije
- pjena se može premazivati, žbukati

### Priprema

- Površine moraju biti nosive, čiste, suhe, bez prašine i prljavštine.
- Umetnuti crveni klin do dna doze a zatim isti pritisnuti snažno unutra u suprotnom smjeru od čvrste podloge.
- Zatim intenzivno protresti 30 puta dozu pri čemu istu držati ventilom odozdo.
- Ukloniti zaštitni zatvarač na ventilu i čvrsto naviti aplikacijsku cjevčicu na ventil. Odmah nanositi PUR pjenu; dozu isprazniti za 5 minuta.



### Upute za korištenje

- Uvijek koristiti pjenu tako da se ventil nalazi odozdo, tj. dnom nagore.
- Brzina istiskivanja pjene može se kontrolirati stupnjem rotacije ventila. Ako boja pjene nije konstantna, dozu ponovo protresti.
- Dozu treba isprazniti u roku od 3 minute nakon što crveni klin probode uložak na dnu limenke i nakon što se pomiješaju dvije komponente.
- Komponente pjene se ne smiju aktivirati probijanjem uloška na dnu doze ako je temperatura limenke viša od +25°C!

### Čišćenje

Za čišćenje pištolja i mrlja od nestvrdnute pjene koristiti illbruck AA290 PUR sredstvo za čišćenje.

### Uputa

Pjenu koristiti samo u dobro provjetrenim prostorijama. Ne pušiti tijekom nanošenja! Držati van domašaja djece. Prije nanošenja preporučljivo je pokriti susjedna područja. Nestvrdnutu pjenu, nakon završetka primjene, očistiti PUR sredstvom za čišćenje ili acetonom. Stvrdnuta pjena može se ukloniti samo mehanički. Pri prijevozu automobilom, doze s pjenu mogu se čuvati samo u kuferu ili skladišnom prostoru. Doze ni u kom slučaju ne transportirati u vozačevoj kabini ili na zadnjem sjedištu.

Skladištiti u okomitom položaju.

### Sigurnosni naputak

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)

### Certifikat



#### Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

#### Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod [www.illbruck.hr](http://www.illbruck.hr).



**Tremco CPG s.r.o.**  
 Slezská 2526/113  
 130 00 Praha 3  
 Češka Republika  
 T. +420 296 565320  
 F. +420 296 565300

[info.ee@cpgeurope.com](mailto:info.ee@cpgeurope.com)  
[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)