

Materijal

Brzostvrdnjavajuća dvokomponentna poliuretanska pjena bez potisnog plina. Ne sadrži freone.

Izvedba

- Polietilenska kartuša 210 ml s cjevčicom za miješanje i produžnom cjevčicom
- Pakiranje: karton = 16 kom.

Oblik isporuke

Br. za naručivanje	Oblik isporuke	Sadržaj u ml	Sadržaj kartona za isporuku
327933*	plastična kartuša	210	16 Kartuša

* s rukavicama

Tehnički podaci

	Standard	Značajka
Toplinska provodljivost	EN 12667	0,036 W/m.K
Reakcija na vatru	EN 13 501-1	klasa F
Otpornost na požar	EN 1366-4	-
Obilnost – slobodno pjenjenje	EN 17333-1	oko 3,5l
Volumenska težina	EN 17333-1	40-50 kg/m ³
Neljepljivost (stvaranje površinske kore)	EN 17333-3	1 minuta
Rezivot	EN 17333-3	2 minute
Puna nosivost		20 minuta
Zatezna čvrstoća – u suhom stanju	EN 17333-4	114 kPa
Izduženje pri kidanju – u suhom stanju	EN 17333-4	13%
Zatezna čvrstoća - u suhom stanju	EN 17333-4	58 kPa
Toplinska otpornost (dugoročna)	EN 17333-4	
Maksimalno dozvoljena deformacija		od +5°C do +35 °C
Temperatura primjene		od -40°C do +90°C
Granična temperatura doze		od +10°C do +30°C
Optimalna temperatura doze		+20°C
Uvjeti skladištenja		6 mjeseci; na hladnom i suhom (nikako na mrazu), u okomitom položaju

Priprema

- Površine moraju biti nosive, čiste, suhe, bez prašine i prljavštine.
- Odsjeći zajednički vrh kartuša i staviti cjevčicu za miješanje na preostali dio.



FM790

PUR pjena 2K- brzostvrdnjavajuća



FM790 posebno odgovara za ugradnju okvira za obloge vrata, prozorskih okvira, drvenih kazeta za vrata.

Prednosti

- 2K – Brzostvrdnjavajuća pjena
- rezivot nakon 90 sekundi
- patentirana kutna cjevčica za čistu i brzu aplikaciju bez kartonskih traka obilnost: čak 4,5 litre
- instalacija vrata je moguća već nakon 20 minuta

Upute za korištenje

- Nakon namještanja cjevčice za miješanje na njen kraj pričvrstiti produžnu cjevčicu, sa specijalno napravljenim ispustom.
- Pričvrstiti kartuše na odgovarajući pištolj s dva klipa. U početku, oroz aplikacijskog pištolja pritiskati vrlo polako, kako bi pjena vrlo lagano proticala kroz cjevčicu i počela reagirati unutra.
- Početnu količinu materijala nehomogene boje koja izlazi iz cjevčice treba gurnuti u stranu.
- Materijal konstantne boje predstavlja dovoljno miješanje obe komponente i da je moguće započeti nanošenje. Zbog vrlo brze kemijske reakcije, neophodno je raditi brzo i bez prekida.
- Prilikom zamjene kartuša, zamijeniti i cjevčice za miješanje.

Certifikat



Čišćenje

Za čišćenje pištolja i mrlja od nestvrdnute pjene, koristiti illbruck AA290 PUR sredstvo za čišćenje.

Uputa

Pjenu koristiti samo u dobro provjetrenim prostorijama. Ne pušiti tijekom nanošenja! Držati van domašaja djece. Prije primjene, preporučljivo je pokriti susjedna područja. Nestvrdnutu pjenu nakon završetka aplikacije očistiti PUR sredstvom za čišćenje ili acetonom. Stvrdnuta pjena može se ukloniti samo mehanički. Pri prijevozu automobilom, doze s pjenom čuvati samo u kuferu ili skladišnom prostoru. Doze se ne smiju transportirati u kabini vozača ili na zadnjem sjedištu.

Pohraniti u okomitom položaju.

Sigurnosni naputak

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com

Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



Construction
Products Group
Europe

Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com