

Materijal

Volumenski postojana, samoljepljiva butilkaučuk brtvena vrpca, ne sadrži otapala.

Izvedba

Rolna od 25 metara

Oblik isporuke

Br. za naručivanje	Širina x debljina in mm	Dužina u m	Sadržaj kartona za isporuku Kolutova	ukupno m
304185	10 X 1,5	25	22	550,00
304184	15 X 1,5	25	18	450,00
304186	20 X 1,5	25	14	350,00

Daljnje dimenzije na upit

Tehnički podaci

Osobine	Standard	Klasifikacija
Klasa zapaljivosti	4102B2,	normalno zapaljiva
Temperatura primjene	od +5°C do + 30°C	
Toplinska otpornost	52455/T4	od -40°C do +130°C, kratkoročno do +180°C
Skladištenje	vodoravno u suhoj sredini	
Vrijeme skladištenja	12 mjeseci	
Temperatura skladištenja	od +10°C do +25°C	

Priprema

Poboljšanje prijanjanja

Nakon uporabe temeljnog premaza (ME901 ili ME902) na normalnoj temperaturi, podloga se mora sušiti od 10 do 40 minuta.

Upute za korištenje

- Podloge moraju biti suhe, nosive, bez prašine i rastresitih čestica.
- Preporučuje se impregniranje upijajućih površina temeljnim premazom.
- Na jednoj strani vrpce uklanja se zaštitni sloj, vrpca se postavlja na površinsku podlogu i pritisne.
- Zatim se uklanja zaštitni sloj na drugoj strani vrpce. Zajednički pritisak obje ljepljene površine na vrpcu dovodi do besprijealnog brtvljenja i stvaranja sitnih neravnina.


Sigurnosni naputak

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com



ME403

Butil



Obostrano ljepljiva i brtvena vrpca na bazi butilkaučuka s elastoplastičnim značajkama, pogodna za stvaranje paronepropusnog dodirnog spoja između folije i prozorske ili fasadne konstrukcije, za ljepljenje folija na metale, drvo, plastiku, beton i kamen, kao i druga područja primjene: proizvodnja karavana, rashladna tehnika i klimatizacija, proizvodnja instrumenata, automobilska industrija.

Prednosti

- dobro prijanjanje na mnoge podloge
- izvrsna otpornost na starenje
- kompatibilnost s mnogim redovno
- prodavanim folijama

Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com