

Materijal

Viskozno ljepilo na bazi sintetičkog kaučuka i smole.

Izvedba

- 4,7 kg ljepila u limenci

Oblik isporuke

Br. za naručivanje	Boja	Težina u kg	Sadržaj u l	Sadržaj kartona za isporuku
302617*	crna	4,7	5,0	1 kanta

*CZ-SK-PL

Tehnički podaci

Značajka	Klasifikacija
Baza	sintetički kaučuk
Sustav	fizičko stvrdnjavanje
Volumenska težina (na 20 °C)	cca 0.82 g/cm ³
Potrošnja	0.5 kg/m ²
Stvaranje čvrste veze	do 24-48 sati
Brzina sušenja	oko 20 min (na +20 °C i 60 % R.V.V.)
Temperatura nanošenja	+5 °C do +35 °C
Otpornost na temperaturu	od -20 °C do +80 °C
Temperatura skladištenja	od +10 °C do +25 °C
Vrijeme skladištenja	12 mjeseci

Priprema

- Površinske podloge moraju biti suhe, bez masti, prašine i rastresitih čestica koje bi negativno uticale na prijanjanje.
- Na porozne materijale npr. beton, pjenasti silikat ili žbuke koristiti illbruck temeljni premaz.
- Za odmašćivanje folije koristiti proizvod sredstvo za čišćenje AC201

Temeljni premaz

- Kao impregnaciju koristiti razrijeđeno ljepilo CT113 s Toluonom u odnosu 1 dio ljepila na 2 ili čak 3 dijela Toluena.
- Temeljni premaz nanositi na porozni materijal četkom ili valjkom po cijeloj površini prethodno zaljepljenog spoja.
- Nanošenje ljepila moguće je tek nakon potpunog sušenja temeljnog premaza (oko 10–30 min). Temeljni premaz razrijediti u posebnoj posudi, a preostalo nikad ne sipati ponovo u ljepilo.
- Korištenjem temeljnog premaza za folije, kod upijajućih površina postiže se ne samo bolje prijanjanje, već i smanjenje potrošnje ljepila i suštinsko produljenje vremena obrade, što je naročito poželjno u ljetnjem razdoblju.



CT113

Kontaktno fasadno ljepilo



illbruck CT113 kontaktno fasadno ljepilo specijalno je ljepilo namijenjeno za kontaktno ljepljenje folija illbruck ME220 i illbruck ME210, posebice u fasadnim primjenama na podloge od drveta, metala, na zidove i druge građevinske materijale s kojima je proizvod kompatibilan.

Prednosti

Glavne prednosti

- Kontaktno ljepilo – postizanje trenutne nosivosti spoja
- izuzetna otpornost na starenje
- čvrst i elastičan spoj
- dobra otpornost na temperaturne promjene i vodu
- visoka čvrstoća odmah nakon primjene

Upute za korištenje

- Obrada prije nanošenja: ljepilo temeljito promiješati, kako bi i smjesa bila pravilno promiješana.
- Ljepilo je na taj način pripremljeno za nanošenje valjkom ili četkom na obje ljepljene površine, u ravnomjernim slojevima.
- Nakon nanošenja na obje ljepljene površine, ljepilo se provjetrava oko 15 minuta (test dodira). Ovo je važno za postizanje čvrstog spoja.
- Nakon sušenja, obje ljepljene površine se spajaju a gornja folija se pritiska pomoću illbruck valjka za pritiskanje.
- Preporučljivo je privremeno pričvrstiti folije do postizanja potpune nosivosti ljepila.
- Preporučena širina ljepljenog spoja između folija i poroznih materijala (beton, cigla itd.) iznosi 10 cm.
- U slučaju neželjenog stvarnjanja ljepila tijekom obrade, razrijediti ga toulenom, ali samo do izvorne gustine! Za postizanje homogenog stanja miješanje je izuzetno važno! Maksimalni sadržaj razrjeđivača ne smije biti veći od 10%.

Pomoćna sredstva

- Za instalaciju su potrebni četka ili valjak, razrjeđivači za njihovo čišćenje (npr. toluen), odgovarajući predmet za miješanje ljepila prije aplikacije, illbruck valjak za pritiskanje, posuda za razrjeđivanje ljepila, toluen.

Uputa

Zbog sadržanih razrjeđivača, podloga se može oštetiti ili može promijeniti boju tijekom nanošenja na plastiku, na polistiren, asfaltne vrpce i PVC. Ljepilo nije pogodno za izravno nanošenje na polistirenske asfaltne vrpce. Ne pušiti tijekom rada, koristiti na dobro provjetrenim mjestima.

Savjeti: Prijelaze folija na asfaltne ili PVC hidroizolacijske vrpce riješiti pomoću umetanja privremenog lima. Ljepila za folije ne moraju biti kompatibilna s ovim materijalima, tako da nije moguće garantirati vodonepropusni spoj u njihovoj izravnoj vezi.

Sigurnosni naputak

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com

Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com