

Materijal

Temeljni premaz na bazi otopine polimera

Izvedba

- 1 l - limenka
- Boja bistra
- Pakiranje uvijek čuvati dobro zatvoreno.

Oblik isporuke

Br. za naručivanje	Sadržaj u l	Sadržaj kartona za isporuku
304180	1	12 spremnika
302611	5	1 kanister

Tehnički podaci

Značajka	Klasifikacija
Baza	sintetički kaučuk
Sustav	sadrži otapala
Vrijeme sušenja +20°C	oko 10 min.
Vrijeme sušenja +5°C	oko 20 min.
Vrijeme sušenja 0°C	oko 30 min.
Vrijeme sušenja -5°C	oko 40 min.
Otvoreno vrijeme na +20°C	8 sati.
Vrijeme skladištenja	12 meseci
Temperatura skladištenja	od +5°C do +25°C
Obradivost	-5 °C i više
Obilnost (širina podloge 4 cm)	1 l = 60 – 80 m

Priprema

- Površinske podloge moraju biti suhe, bez prašine i mati.
- Ostaci starih premaza, impregnacija i ostalih rastresitih čestica moraju biti uklonjeni s površinskih podloga.
- Ne smije se nanositi na polistiren. Proizvod se može razriježivati toluenom (odnos 1:10)

Upute za korištenje

- Sredstvo se nanosi ravnomjerno i brižljivo na podlogu.
- Nakon primjene temeljnog premaza potrebno je ostaviti podlogu da se suši od 10 do 40 minut, vidjeti tablicu.

Uputa

Sredstvo nije kompatibilno s premazima. Boje, lakovi i umjetne materije mogu se odvajati.

Kompatibilnost treba ispitati.

Sigurnosni naputak

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com



ME901

Butyl & Bitumen temeljni premaz

Butyl & Bitumen temeljni premaz služi kao adheziv i temeljni premaz kod priprema podloge prije primjene butine i bitumenske vrpce.

Prednosti

- Kratko vrijeme sušenja
- Lako učvrsti površinsku podlogu
- Optimizira prianjanje

Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com