

Materijal

Folija se sastoji od tkanog materijala otpornog na kidanje i polietilenskog kopolimera. Proizvod je opremljen samolepljivim slojem namijenjenim za primjenu kod popunjavanja otvora. Folija se pričvršćuje na zid butilnom vrpcom, može se priliječiti ljepljivom SP025 ili se može isporučiti i folija opremljena mrežicom, koja se ubacuje u svježe ljepljivo.



Izvedba

Prozorska folija sa samolepljivim vrpcom s obje strane, koje služe za fiksiranje materijala na prozor ili vrata.

Boja:

- prednja strana: siv tekstil
- stražnja strana: sjajna siva folija

Dimenzije (mm)	Pričvršćivanje na zid	Sadržaj pakiranja (m)
50	EW butyl	300
70	EW butyl	250
100	EW butyl	150
140	EW butyl	100
50	EW bez butila	300
70	EW bez butila	250
100	EW bez butila	150
140	EW bez butila	100
60	EW s mrežicom	150
90	EW s mrežicom	100

Oblik isporuke

ME500 TwinAktiv Flex (izmjenjive strane, s patentiranom rezervom pomicanja)

Br. za naručivanje	Dimenzije u mm	Pričvršćenje za zid	Sadržaj Kolutova	kartona za isporuku insg. m
302996	W 60 - 80	SP025	6	300,00
302997	W 80 - 110	SP025	4	200,00
302998	W 110 - 140	SP025	3	150,00
302999	W 60 - 80	Butil trake	6	300,00
303000	W 80 - 110	Butil trake	4	200,00
303003	W 110-140***	Butil trake	3	150,00
303001	W 50 - 70*	Mrežica za žbuku*	3	150,00
303002	W 70 - 100**	Mrežica za žbuku**	2	100,00

* 50-70 široka folija + mrežica za žbuku = 105-125

** 70-100 široka folija + mrežica za žbuku = 125-155

*** Na upit (nije roba na skladištu)

ME500

TwinAktiv



2=1



illbruck ME500 TwinAktiv je folija namijenjena brtvljenju interijerne i eksterijerne strane dodirnog spoja popune otvora. Folija mijenja svoju propusnost za vodenu paru sukladno promjeni vlažnosti okoliša. Zahvaljujući TwinAktiv EV dizajnu, može se primjeniti na sve uobičajene oblike detalja.

Prednosti

- Jedna folija za interijer i eksterijer
- za unutarnje i vanjsko brtvljenje spojeva jedna folija
- TwinAktiv EW omogućava korištenje jedne folije za sve uobičajene oblike detalja
- promjenjiva vrijednost sd
- garancija za maksimalno provjetravanje i sušenje toplinske izolacije spoja

ME500 TwinAktiv EW+ (jednstrana i s izmjenjivim stranama, samoljepljiva sa specijalnim samostalnim ljepljenjem za slijepo okvir i zid)

Br. za naručivanje	Dimenzije u mm	Pričvršćenje za zid	Sadržaj Kolutova	kartona za isporuku ukupno m
390645	EW+ 70	Secijalno samostalno ljepljenje	5	250,00
390646	EW+ 100	Secijalno samostalno ljepljenje	3	150,00
390647	EW+ 140	Secijalno samostalno ljepljenje	2	100,00

Daljnje širine trake na upit, bez rastezljivih nabora.
 Tolerancije dužina prema normi DIN 7715 P3, dimenzija širina prema toleranciji $\pm 2,5$ mm. Kaširano samolijepljenje ima odmak od bočnog ruba od 1 do 6 mm.

ME500 TwinAktiv EW (glatka folija, jednstrana samoljepljiva strana i izmjenjive samoljepljive strane)

Br. za naručivanje	Dimenzije u mm	Pričvršćenje za zid	Sadržaj Kolutova	kartona za isporuku ukupno m
303012	EW50	Butil trake	6	300,00
303007	EW70	Butil trake	5	250,00
501386	EW70	Butil trake	1	70,00 rol box
303008	EW100	Butil trake	3	150,00
501387	EW100	Butil trake	1	70,00 rol box
303013	EW140	Butil trake	2	100,00
303011	EW 50	SP025	6	300,00
303004	EW 70	SP025	5	250,00
501384	EW 70	SP025	1	100,00 rol box
303005	EW 100	SP025	3	150,00
501385	EW 100	SP025	1	100,00 rol box
303006	EW 140	SP025	2	100,00
319359*	EW 60	Mrežica za žbuku	3	150,00
319363*	EW 90	Mrežica za žbuku	2	100,00

Daljnje širine trake na upit, bez rastezljivih nabora.
 Tolerancije dužina prema normi DIN 7715 P3, dimenzija širina prema toleranciji $\pm 2,5$ mm. Kaširano samolijepljenje ima odmak od bočnog ruba od 1 do 6 mm.

Pojedinačno pakiranje s EAN-kodom

Br. za naručivanje	Dimenzije u mm	Pričvršćenje za zid	Sadržaj Kolutova	kartona za isporuku Ukupno m
390270	EW 70	SP025	5	250,00
390271	EW 100	SP025	3	150,00
341043	EW 70	SP025	27	270,00
341044	EW 100	SP025	18	180,00

ME500 TwinAktiv Keder*

jednstrana, keder kao mehančko pričvršćenje za okvir prozora * Sve varijante na upit (nije roba na skladištu)

Varijante*:

- Glatka folije bez butila
- S rezervom pomicanja bez butila
- Glatka folije s butilom

Tehnički podaci

Karakteristike	Standard	Klasifikacija
Klasa zapaljivosti	DIN 4 102	B2, normalno zapaljiva (P- NDS04- 594)
Difuzno ekvivalentna debljina zračnog sloja	DIN 4108	varira ovisno o vlažnosti
Ljepljivost butila		12 N / 25 mm
Prianjanje samoljepljivog sloja		12 N / 25 mm
Kompatibilnost s građevinskim materijalima	52452	zagarantirana
Otpornost na kišu	EN 1027	600 Pa
Otpornost na vodu	EN20811	klasa W1, (oko 2000 Pa)
Temperatura kod primjene		od +5°C do +45°C
Toplinska otpornost		od -40°C do +80°C
Vrijeme skladištenja		12 mjeseci
UV otpornost		4 mjeseca (samo prednja strana folije)

Priprema

- Površine moraju biti suhe, bez ulja, prljavštine, prašine i drugih supstanci koje pogoršavaju prianjanje.
- Korisnici moraju raditi vlastite testove kako bi utvrdili prianjanje za različite vrste žbuke. U slučaju nezadovoljavajućih rezultata, obično treba popraviti podlogu, impregniranjem ili fiksirati foliju za oblogu na zidu pomoću mrežice.

Upute za korištenje
Fiksiranje folije s butilom na oblozi na zidu

- Nanijeti impregnaciju ME901 ili ME902 na oblogu i ostaviti da se provjetrava oko 30 minuta.
- Poravnati foliju na prozorskom okviru, postaviti je u pravilan položaj, ukloniti maskirnu traku sa butilne vrpce i postaviti foliju na zid. Zatim pomoću valjka za nanošenje dobro pritisnuti butilnu vrpcu. Butilnu samoljepljivu vrpcu postaviti što bliže prozorskom okviru. Folija ne treba biti potpuno istegnuta u spoju.
- Sve spojeve, rogove i kutove folije dodatno zabrtviti ljepljivom za prozorske folije SP025.
- Prednju stranu folije treba prekriti standardnom žbukom ili pločama.

Fiksiranje folije bez butila na oblozi na zidu

- Poravnati foliju na okvir prozora, postaviti je u pravilan položaj.
- Na oblogu nanijeti gusjenicu ili gusjenice ljepljive SP025. Zalijepiti foliju na ovako pripremljenu podlogu i pažljivo je pritisnuti pomoću valjka.
- Sve spojeve, rogove i uglove folije dodatno zabrtviti ljepljivom za prozorske folije SP025.
- Prednju stranu folije treba prekriti standardnom žbukom ili pločama.

Fiksiranje folije mrežicom na oblogu

- Na zid postaviti prvi sloj maltera/ljepila koji će služiti kao podloga.
- Kraj ljepljive folije s mrežicom umetnuti u ljepilo, tako da se folija poravnava s okvirom prozora i zidom i prekriva dodirni spoj.
- Preći gletericom preko mrežice. Ona se tako potiskuje u pripremljeno ljepilo/žbuku.
- Sve spojeve, robove i kutove folije dodatno zabrtviti ljepilom za prozorske folije SP025.
- Prednju stranu folije prekriti standardnom žbukom ili pločama

Fiksiranje folije na prozor

- TwinAktiv fiksirati pomoću samoljepljivog sloja na bočnu ili prednju stranu prozorskog okvira.
- TwinAktiv zalijepiti na cijelu stranu okvira s minimalnim preklapanjem od 2 cm na kutovima.
- Saviti foliju i preklopiti je nazad. Zalijepiti samoljepljive vrpce jednu za drugu, folija će viriti na kutu.
- Nastaviti ljepljenje folije na preostale strane na isti način, sve dok ne budu pokrivene sve brtvene površine.
- Nakon ljepljenja folija, spoj opremiti toplinskom izolacijom. Preporučujemo uporabu pjene za prozore illbruck.
- Drugu stranu folije pričvrstiti na oblogu namijenjenu fiksiranju zida itd. najkasnije 24 sata nakon postavljanja prozora u zgradu.

Uputa

Membrane imaju dva različita sloja:

Vanjski štampani od sintetičkog tekstila/Unutarnji gladak i sjajan. Unutarnja strana folije mora biti zaštićena od atmosferskih utjecaja, kao što su UV zračenje i učinci spore tekuće ili stajaće vode. I to kako nakon instalacije folije, tako i tijekom transporta prozora s unaprijed instaliranom folijom i sl. Kombinacija brtvenih materijala s drugim proizvodima može dovesti do njihove interakcije. Kompatibilnost se u pojedinim slučajevima mora testirati.

Sigurnosni naputak

Najnovija verzija sigurnosno-tehničkog lista može se naći na www.illbruck.com

Certifikat



Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



Tremco CPG s.r.o.
 Slezská 2526/113
 130 00 Praha 3
 Češka Republika
 T. +420 296 565320
 F. +420 296 565300

info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com