

Materijal

Stirolni kaučuk

Izvedba

Isporučuje se kao 600 ml aluminijska vrećica

Oblik isporuke

Boja	Narudžba-br. 600ml
Crna	304225

Karton sadržaj: 12 aluminijska vrećica

Tehnički podaci

Osobina	Klasificiranje
Fizikalna osobina	pastozan
Gustoća	ca. 1,10 g/cm ³
Otpornost na temperaturu	na +60°C
Temperatura obrade	+5°C do +35°C
Potrošnje	ca. 200-300 g/m ²
Vrijeme stezanja	ca. 30 Sek.
Otvoreno vrijeme*	ca. 10 Min.
Skladišna temperatura	+15°C do + 25°C
Vrijeme skladištenja	12 mjeseci u originalnom pakiranju

*Podaci variraju ovisno o temperaturi i vlažnosti zraka



OT015

EPDM-folijsko ljepilo



Područje primjene

Ovo EPDM-folijsko ljepilo, koje sadržava otapalo na bazi stirolnog kaučuka i služi za lijepljenje illbruck EPDM-folija na uobičajene građevinske podloge, kao što su beton, zid, drvo, aluminij, čelik, kao i mnogi hladni bitumeni, također za preklopne spojeve EPDM-folije.

Prednost proizvod

- Vrlo dobra otpornost na vrijeme i temperaturu
- Odlična ljepljivost na beton, žbuku, čelik i aluminijske limove

Priprema

- Prijanjajuće površine moraju biti suhe, ne uljne, masnoće, prašine i ostalih antiadhezivnih sastojaka.

Obrada

- Površina koje se lijepi se premazuje s OT015 EPDM ljepilom za folije.
- EPDM-foliju pritisnuti na podlogu i po potrebi opet podići, da bi kod većih površina otapalo iz ljepila moglo odzračiti.
- Nakon toga EPDM-foliju lijepiti na za to predviđenu podlogu i brižljivo uz pomoć valjka za pritiskanje uvaljati (kod prikladne i stručne pripreme nije potreban primer).
- Na prozoru se folija dodatno montira s jednom pritiskom letvom, steznom lajsnom ili nekim drugim učvršćenjem, kao što je opisano u DIN 18195.
- U zatvorenim prostorijama treba se pobrinuti za dobro ozračenje.

i3 dodatna garancija

Garancija važi za graditelja u pogledu zračne zabrtvljenosti, zabrtvljenosti na udar kiše i toplinsko izolacijskog popunjenja fuge prozora: Ako sustav ove osobine ne ispunjava, tremco illbruck preuzima u prvih 5 godina nakon isporuke proizvoda obraditelju troškove zamjene od 100%. Od 6. -8. godine 60% i od 9.-10. godine 20%. Graditelj treba prijaviti tremco illbruck-u završetak radova ugradnje tijekom 1 mjeseca i predložiti tračnicu isporuke i3-proizvoda. Detaljne uvjete garancije i obrazac za prijavu završetka radova mogu se pozvati pod www.illbruck.hr ili upitati na Tel. 0043 2236 312 447 0.

Sigurnosni naputak

Najaktualniju verziju lista s sigurnosnim podacima Vi nalazite pod www.illbruck.hr.

**Service**

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



tremco illbruck GmbH
Liebermannstr. A02/401
2345 Brunn am Gebirge
Österreich
T: +43 2236 312447 0
F: +43 2236 312447 15

info.at@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.at