

Leírás

Az SP036 az illbruck fejlett hibrid polimer technológiáján alapuló univerzális ragasztó/tömítőanyag.

Rendelés

Cikkszám	Szín	Tartalom per kartus	Tartalom per karton
342670	fehér	310	12 kartus
342763	szürke	310	12 kartus

Műszaki információ

Tulajdonság	Szabvány	Osztályozás
Fajsúly	DIN 52 451-A	1,6 g/cm ³
Állékonyosság	DIN EN ISO 7390 20 mm-es profil	stabil
Bőrösödési idő	Üzemi teszt (23°C/50% rel. páratartalom)	kb. 40 perc
Kikeményedési sebesség	Üzemi teszt (23°C/50% rel. páratartalom)	kb. 3 mm/nap
Térfogatváltozás	DIN EN ISO 10563	kb. 3 %
Rugalmassági modulusz (100% nyúlásnál)	DIN EN ISO 8339, A módszer	kb. 0,45 N/mm ²
Szakítószilárdság	DIN 53504 S2	kb. 0,5 N/mm ²
	DIN EN ISO 8339, A módszer	kb. 0,7 N/mm ²
Szakadási nyúlás	DIN 52 504 S2	kb. 1,2 N/mm ²
	DIN EN ISO 8339, A módszer	kb. 240 %
Szakadásállóság	DIN 53504 S2	kb. 420 %
	EN ISO 34	kb. 7,5 N/mm
Shore-A-keménység	DIN 53505 / ISO 868	kb. 30
Éghetőség	EN 13501 1 rész (2007)	E osztály
Felhasználási hőmérséklet		+5°C és +40°C között
Hőállóság		-40°C és +90°C között
Raktározás	-	Eredeti bontatlan csomagolásban 5°C és 25°C között.
Eltarthatóság	-	12 hónap

Előkészítés

A fogadófelületnek tisztának, pormentesnek, zsírmentesnek, stabilnak és száraznak kell lennie. Beton és vakolat esetében a laza részeket távolítsa el egy kefével. A fugaszéleket ragassza le. Mázas csempék, fémfelületek és üvegek zsírtalanításhoz használja az illbruck AT200 tisztítót. Érzékeny felületek - például porszórt felületek - tisztításhoz az AA115 tisztítót ajánljuk. A tisztítók összeférhetőségét a mindenkorai építőanyagokkal egy előzetes próbával ellenőrizze. Az optimális fugaprofil elérése érdekében az 5 mm-nél nagyobb fugákat PR102 PE Tömítőzsinórral kell kitölteni. Keskeny fugák esetében PE fólia is használható, hogy elkerüljük az érintkezést a fuga hátsó falával. Nem alkalmas háttérkitöltőként olaj-, kátrány- vagy bitumen tartalmú anyag, valamint természetes gumi, kloroprén vagy EPDM. A tökéletes végeredmény érdekében használjon maszkolószalagot. Ha a fogadófelület anyaga nem ismert, végezzen előzetes próbákat.

Alapozási ajánlások



SP036

Univerzális ragasztó és tömítőanyag



Hibrid polimer alapú univerzális, egykomponensű ragasztó/tömítőanyag, amely erős és rugalmas ragasztást tesz lehetővé. Kiválóan alkalmas szegélylécek, díszlécek, táblák és egyéb szerelvények rögzítéséhez. A legtöbb építőanyaggal kompatibilis. Alkalmas ragasztó- és tömítőanyagként történő használatra is.

Termékelőnyök

- Kompatibilis a járatos építőanyagokkal
- Kikeményedés után festhető
- Rugalmas
- Ellenáll az időjárásnak és az öregedésnek
- Alkalmas beltéri és kültéri felhasználásra
- Izocianát- és szilikonmentes

Egyes fogadófelületek esetében javasolt az alapozás. A következő útmutatás csak ajánlás, az egyes anyagok közötti nagy eltérések miatt előzetes tesztek elvégzését javasoljuk. Porózus fogadófelületeket mint a téгла és a beton AT140-el kell alapozni. Nem porózus felületeken például fémeken, műanyagokon az SP036 alapozás nélkül általában jó tapadást mutat, AT150-nel történő alapozás azonban tovább javítja a tapadást. A porszórt felületeken minden esetben előzetes tapadási tesztet kell végezni az összeférhetőség biztosítása érdekében. Nem ajánlott polietilénen, szilikonon, butilon, gumin, neoprénen vagy EPDM-en használni. Kerülni kell a bitumenes és kátránytartalmú anyagokkal való érintkezést. A természetes kővel való érintkezés a kő elszíneződését okozhatja. Illbruck alapozó használata előtt kérjük, olvassa el a műszaki adatlapot, és kövesse az alapozó alkalmazására vonatkozó utasításokat.

Használat

Az SP036-ot egyenletesen és buborékmentesen kell közvetlenül a kartusból a fugába tölteni kézi vagy pneumatikus pisztollyal. A felületet a bőrösödési időn belül kell illbruck AA300 simítószerszám koncentráttal vagy illbruck AA301 simítószerszám spray-vel simítani. A simítást követően azonnal távolítsa el a maszkolószalagot.

Ragasztás

Nagyobb elemek ragasztásához nyomjon ki párhuzamos ragasztócsíkokat egymástól kb. 10 cm-re úgy, hogy a ragasztandó elemek összeillesztése után rés maradjon a csíkok között.

Tisztítás

A friss, meg nem kötött anyag AT115-tel távolítható el. A megkötött SP036 csak a megfelelő szerszámmal mechanikusan távolítható el.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.com címen találja.

Tanúsítvány



Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadónkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



Tremco CPC s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com