

Leírás

Az ME210 EPDM fólia ajtók, ablakok, homlokzatok csatlakozófugáinak belső oldali lég- és párazáró tömítésére szolgál. Az ME210 öntapadócsíkkal vagy anélkül, egy oldalon teljes felületén öntapadó réteggel (ME210 VV) illetve egy oldalon kettő 4 és 9,5 cm-es öntapadó réteggel (ME210 SV) készül.

Rendelés

Vastagság x Szélesség (mm)	Cikkszám		
	ME210 sima fólia (hossz 20 m)	ME210 VV egy oldalon teljes felületén öntapadós fólia (hossz 25 m)	ME210 SV egy oldalon kettő 4 és 9,5 cm-es öntapadó réteggel ellátott fólia (hossz 25 m)
0,75x100 mm	306861		
0,75x150 mm	306865		503194
0,75x200 mm	306871	502361	503180
0,75x250 mm	306877		503181
0,75x300 mm	306881	502363	503182
0,75x350 mm	306884	502364	503183
0,75x400 mm	306885	502365	503184
0,75x450 mm	306886	503549	
0,75x500 mm	306888		

További méretek egyedi ajánlat szerint.

Műszaki információ

Tulajdonság	Szabvány	Osztályozás
Éghetőség	EN13501- E osztály (éghető)	1
Szakadási nyúlás kereszt-/hosszirányban	EN12311- >250%	1
Továbbszakadási ellenállás	EN12310- >10 N	1
Továbbszakadási ellenállás	EN12310- >10 N	2
Páradiffúziós ellenállás	EN1931	>100.000 µ
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság (Sd)	DIN4108-	>75 m (0,75 mm vastagság)
UV álló képesség		> 24 hónap
Öntapadó réteggel ragasztott fólia leválasztásához szükséges erő		kb. 30 N/25 mm (VV kivétel esetében)
Hőálló képesség		-30°C és +100°C között -40°C és +80°C között (VV/SV kivétel)
Felhasználási hőmérséklet		+5°C és +35°C között VV és SV kivétel: +5°C és +40°C között (primer nélkül) -5°C és +40°C között (ME901-el) -10°C és +40°C között (ME902-vel)
Tárolás		Hűvös, száraz helyen eredeti csomagolásban, időjárás hatásoktól védve.
Tárolhatóság		Sima fólia korlátlan ideig tárolható, öntapadócsíkkal ellátott, SV, VV kivételek 24 hónapig.

Előkészítés

- A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes, és ragasztásra alkalmas.
- Zsírtalanítására az AA404 tisztító használható.



ME210

Belső EPDM fólia

Az ME210 EPDM fólia ajtók, ablakok, homlokzatok csatlakozófugáinak belső oldali lég- és párazáró tömítésére szolgál. Az ME210 öntapadócsíkkal vagy anélkül, egy oldalon teljes felületén öntapadó réteggel (ME210 VV) illetve egy oldalon két széles öntapadó réteggel (ME210 SV) készül.

Termék előnyök

- Ellenálló a mechanikai sérülésekkel szemben
- A fólia nyúlása bármely irányba kb. 250%

ME210 VV és ME210 SV előkészítés

- A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes, és ragasztásra alkalmas.
- A tökéletes tapadás eléréséhez használja az illbruck ME901 vagy ME902 alapozót.

Használat

- Tekerje le a fóliát a tekercsről, és vágja le a kívánt méretre.
- A ragasztandó felületeket (fólia és/vagy fogadófelület) kenje meg az OT015 vagy CT113 EPDM fóliaragasztóval.
- Javasoljuk min. 50 mm-t lapoljon, illetve ragasszon le a fóliából. Egyes beépítési szituációkban további ragasztások lehetnek szükségesek, amelyek megakadályozzák a fólia elmozdulását. Ideiglenesen rögzítésre pl. az ME211-et javasoljuk.
- Az EPDM fóliát nyomja a fogadófelületre, majd adott esetben válassza le újra, hogy az oldószér kiszellőzhessen a ragasztóból.
- Miután felragasztotta, alaposan egyengesse el egy görgő segítségével.
- A fóliát lazán építse be, ne feszüljön.

ME210 VV és ME210 SV rögzítése a nyílászáróhoz

- Tekerje le a fóliát a tekercsről, és vágja le a kívánt méretre.
- Tisztítsa meg a fogadófelületet rongyra felvitt AA404 tisztítóval.
- Pozícionálja a fóliát, ragasztás közben folyamatosan távolítsa el az öntapadó réteg fedőrétegét és nyomja rá a fóliát az előkészített fogadófelületre.
- Miután felragasztotta, alaposan egyengesse el egy görgő segítségével.

Az ME210 VV és ME210 SV rögzítése a falhoz

- A fogadófelület egyenetlenségei esetén feltétlenül szükséges annak kiegyenlítése, ha szükséges vigyen fel rá egy sima malter réteget.
- Vezesse a fóliát párhuzamosan a nyílászáróval és a fallal.
- Használjon acélkefét és seprőt a tapadást rontó részek, pl. por és laza részecskék eltávolításához.
- Az aljzathoz való tökéletes tapadás érdekében javasoljuk az illbruck ME901 vagy ME902 alapozóval történő előkezelést.
- Távolítsa el a fedőréteget a széles öntapadó oldalról, és ragassza fel a fóliát a fogadófelületre.
- Miután felragasztotta, alaposan egyengesse el egy görgő segítségével.

Figyelem

A fóliák, öntapadó rétegek idegen ragasztókkal és tömítőanyagokkal stb. történő együttes használata nem várt reakciókhoz vezethet. Az anyagok összeférhetőségét minden esetben egyedileg meg kell vizsgálni.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadónkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



Tremco CPG s.r.o.
 Slezská 2526/113
 130 00 Praha 3
 Cseh Köztársaság
 T. +420 296 565320
 F. +420 296 565300

info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com