

Leírás

Alumínium fólia öntapadó bitumenes elasztomer réteggel és lehúzható fedőfóliával.

Szállítás

Alumínium felület, öntapadó bitumenréteg fedőfóliával tekercsekben

Rendelés

Cikkszám	Szélesség x Vastagság	Tekercshossz	Karton tartalma	
	mm-ben		Tekercs	Össz.m
306775	50x1,2	10,00	6	60,00
306779	75x1,2	10,00	4	40,00
306782	100x1,2	10,00	3	30,00
306787	150x1,2	10,00	2	20,00
306790	200x1,2	10,00	1	10,00
306793	300x1,2	10,00	1	10,00

Műszaki információ


Tulajdonság	Szabvány	Osztályozás
Éghetőség	Din 4102	B2, normál éghető
Hőálló képesség		-20°C és +80°C között
Felhasználási hőmérséklet		+5°C-tól
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság	sd-érték	> 1.500 m
UV állóság		nagyon jó
Eltarthatóság		12 hónap (száraz, pormentes, eredeti csomagolásban)
Tárolás		+5°C és +35°C között (száraz, pormentes, eredeti csomagolásban)

Előkészítés

- A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes, és hordozóképes.
- Erősen porózus aljzatokon (beton, pórusbeton, vakolat stb.) és butilszalag átlapolások esetén javasoljuk az alapozást ME901 Butyl & Bitumen Alapozó / ME902 Butil- & bitumenalapozó spray vagy oldószermentes ME904 Butil- & bitumenalapozó Öko-val.


Használat

- Tisztítsa meg az aljzatokat, és szükség esetén alapozzon.
- Távolítsa el a szilikonpapírt, és ragassza fel a szalagot az aljzatra.
- Kerülje a légbuborékok kialakulását.
- Nyomógörgővel jól nyomja le a szalagot.



ME104

Bitumenszalag alu



Ez az univerzálisan alkalmazható javítószalag kiválóan használható csatornák, tetőablakok, felülvilágítók, kémények, tetőgerincek, víztelenítő csövek, antenna csatlakozások, fém- és műanyag kapcsolatok csatlakozásainak és repedések stb. tömítéséhez, összekapcsolásához. Jól tapad: falhoz, vakolathoz, betonhoz, fához, fémhez, acélhoz, üveghez, cinkhez, alumíniumhoz. Szükség esetén használjon megfelelő alapozót.

Termék előnyök

- Lehetővé teszi az egyszerű, gyors, költséghatékony javítást
- Vízálló
- Meggátolja a kapillaris hatást
- UV-álló



Megjegyzés

ME901 Butyl & Bitumen Alapozó (tapadásközvetítő)
szellőzési ideje kb.10 - 40 perc hőmérséklettől függően.
Anyagszükséglet kb. 125 ml/m² vagy kb. 200 ml/l 4 cm
szélességnél (az aljzat porozításától függően). Az alapozót
12, egyenként 1 literes kannában, kartondobozban vagy 5
literes kannában szállítjuk.

ME902 Butil- & bitumenalapozó spray alapozó kb. 50 m egy
flakonnal ill. 25 m erősen nedvszívó aljzatokon.
Kartononként 12 db 500 ml-es flakon.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.com
címen találja.

Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal
műszaki tanácsadónkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak
általános információként szolgálnak. Az
anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen
tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e
a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A
legfrissebb változatot itt találja meg:
www.illbruck.hu



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com