

Leírás

Az FM365 egy gyorsan kikeményedő, nagy hozamú, egykomponensű poliuretán hab, amely általános kitöltési és szigetelési célokra alkalmas.

Rendelés

Cikkszám	Csomagolás	Tartalom ml-ben	Karton tartalma
510417	újrahasznosítható bádoflakon	880	12 flakon
501328	újrahasznosítható bádoflakon	540	12 flakon

Műszaki információ

Tulajdonság	Szabvány Osztályozás	
Éghetőség	DIN 4102-1	B3
Flakon hőmérséklet határai		+10 °C és +30 °C között
Ideális flakon hőmérséklet		20 °C
Környezeti hőmérséklet határai	LAB 015	+5 °C és +35 °C között
Sűrűség ³⁾	EN 17333-1	10-15 kg/m ³
Tapadásmentes ¹⁾	EN 17333-3	kb. 8 perc
Vágható ¹⁾	EN 17333-3	kb. 45 perc
Terhelhető		kb. 24 óra
Kiadósság flakontartalom szerint ¹⁾²⁾	EN 17333-1	
	880 ml	65 L (Belső módszertan szerint 70 L)
	540 ml	40 L
Hővezető képesség	EN 12667	0,036 W/m.K
Szakítószilárdság - száraz állapotban	EN 17333-4	kb. 94 kPa
Szakítószilárdság - nedves állapotban	EN 17333-4	kb. 79 kPa
Szakadási nyúlás - száraz állapotban	EN 17333-4	kb. 30 %
Szakadási nyúlás - nedves állapotban	EN 17333-4	kb. 28 %
Nyomófeszültség 10 % összenyomás esetén - száraz állapotban	EN 17333-4	kb. 29 %
Nyomófeszültség 10 % összenyomás esetén - nedves állapotban	EN 17333-4	kb. 19 %
Nyírószilárdság - száraz állapotban	EN 17333-4	kb. 41 kPa
Nyírószilárdság - nedves állapotban	EN 17333-4	kb. 39 kPa
Hőállóság (folyamatos)		-40 °C - 90 °C között
Hőállóság (rövid ideig)		-40 °C - 130 °C között
Vízfelvétel ⁴⁾	EN 1609	kb. 0,2 kg/m ²
Tárolás		hűvös, száraz, fagymentes helyen állítva
Eltarthatóság		18 hónap

¹⁾ Az adatok a mindenkor páratartalom, és hőmérséklet szerint váltoozhatnak

²⁾ Az alapot nedvesíteni kell

³⁾ Sűrűség a nedvesítés után

⁴⁾ 0,2 Kg víz/m² hab-érintkező felület

Előkészítés

- A fogadófelület legyen tiszta, száraz-, por-, zsírmentes és hordozóképes.
- A hab használata előtt nedvesítsük be a fogadófelületet.
- A környező felületeket, falat, padlót a szennyeződések elkerülése végett takarjuk le.



FM365

MAX FOAM

Max hab



Kiváló hőszigetelő, alkalmas üregek, áttörések, fugák, hézagok és nyílások kitöltésére és hőszigetelésére kül- és beltérben egyaránt.

Termék előnyök

- Nagy hozam, a fuga csak 60%-os kitöltést igényel
- Gyors kötés, 8 perces nyitott idő és 45 perces vágási idő
- Ellenáll a rothadásnak, hőnek, víznek és számos vegyszernek
- Erős kötést képez betonhoz, téglához, kőhöz, vakolathoz, fához, fémekhez, PVC-hez és polisztirolhoz.

Használat

- Használat előtt a flakont legalább 20-szor erőteljesen rázza meg.
- Távolítsa el a biztonsági fedelet, és csavarja a flakont a pisztolyra. A kilépő mennyiség a működtető kar meghúzásával és az adagolócsavarral állítható be. Az AA210 adaptercsővel való használathoz nyomja az adaptercsövet a szelepre, és fordítsa el 90°-kal. A kilépő mennyiség a szelepkarral szabályozható.
- Takarékosan adagolja a habot. Csíkokat húzva dolgozza el, különösen a 30 mm-nél nagyobb fugákat és üregeket rétegesen töltsse ki, a rétegek között nedvesítsen.
- Vigyázni kell, hogy a fogadófelület ne legyen jeges. Az optimális dobozhőmérséklet 20°C, alacsony hőmérsékletek mellett alacsonyabb habkihozattal kell számolni.
- Ha a habot deformálódásra, elmozdulásra hajlamos építőelemeknél használja pl. ablakpárkányok vagy ablakkeretek, ügyeljen ezek megfelelő rögzítésére.
- A habot ne tegye ki hosszabb ideig az időjárás viszontagságainak, mert nem UV álló.
- A felesleges habot megkeményedés után vágja le.

Tisztítás

A pisztoly tisztításához csavarja le a dobozt és tegye fel a helyére az illbruck tisztítót. A felesleges habot azonnal távolítsa el illbruck PUR AA290-es tisztítóval vagy acetonnal. Tisztítás előtt győződjön meg, hogy a felület ellenáll az oldószernek. A kikeményedett habot csak mechanikusan lehet eltávolítani. Alaposan tisztítsa ki a pisztolyt az AA290 tisztítóval.

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.hu címen találja.

Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadónkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com