

### Material

Geschlossenzelliges Polyethylenschaum-Vorlegeband. Weichmacherfrei, elastisch und einseitig selbstklebend.

### Ausführung

weiße oder schwarze Rollenware, einseitig klebend

### Abmessungen

Bestell-Nr.	weiß	schwarz	Breite x Höhe mm	m/Rolle	m/Karton
329511		329512*	6x2	20,0	1000,00
329515		329516	9x2	20,0	700,00
329501*		329500*	12x2	20,0	500,00
329513*		329514*	6x3	20,0	1000,00
329520		329519	9x3	20,0	700,00
329502*		329503	12x3	20,0	500,00
		329508*	15x3	20,0	400,00
329521*		329517*	9x4	20,0	700,00
329504*		329505*	12x4	20,0	500,00
329522*		329518*	9x5	20,0	500,00
		329506*	12x5	20,0	400,00

\* Auf Anfrage (keine Lagerware)

### Technische Daten

Eigenschaften	DIN	Klassifizierung
Oberflächenstruktur		geschlossenzellig
Raumgewicht		ca. 30 kg/m <sup>3</sup>
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 845	> 270 kPa
Wärmeleitfähigkeit	DIN EN ISO 1926	< 0,040 W/(mK)
Druckverformungsrest (24 h Stauchung/24 h Entlastung)		< 25%
Temperaturbeständigkeit	DIN EN ISO 1856 C	- 30°C bis + 80°C
Mindestverarbeitungstemperatur		+ 5°C
Lagerfähigkeit		12 Monate

### Sicherheitshinweis

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter: [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).



**TN126**

## Elastozellband

### Anwendungsbereich

Vorlegeband für elastische Dichtstoffe z.B. in der Glasfalzabdichtung. Abdichtung von Brüstungselementen und -platten.

### Produktvorteile

- Sehr gute Klebkraft
- Leicht zu verarbeiten
- In vielen Dimensionen lieferbar

**TN126**

## Elastozellband

---

### Service

Auf Wunsch steht Ihnen die tremco illbruck Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 jederzeit zur Verfügung.

### Zusatzinformation

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres

Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).



### tremco illbruck GmbH & Co. KG

Werner-Haepf-Straße 1  
92439 Bodenwöhr  
Deutschland  
T: +49 9434 208 0  
F: +49 9434 208 230

[info.de@tremco-illbruck.com](mailto:info.de@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.de](http://www.tremco-illbruck.de)