

Descrizione

OS111 è un sigillante e adesivo bituminoso che può essere applicato su supporti umidi, bagnati o in immersione. E' ideale per : sigillare perdite e eseguire riparazioni, anche su superfici bagnate; incollare tutti i tipi di membrane impermeabilizzanti per tetti, incluse membrane a base di APP e SBS modificato; finiture impermeabili dei raccordi tra membrane; connessioni e giunti di bordi di tetti, camini, lucernari, nonché canalizzazioni di scarico; fissaggio di pluviali; sigillatura di zone di ristagno di umidità e altri punti da impermeabilizzare (es. pareti interne); incollaggio di raccordi tra membrane bituminose per coperture alla base di pareti esterne; riparazione temporanea di condotte d'acqua

Confezione

- Cartucce da 310 ml

Codice art.	Colore	Unità/scatola
395021	nero	24 x 310 ml

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Metodo di prova	Risultati
Composizione		Composto plasto-elastico bitume/gomma
Peso specifico		1.23
Tempo di formazione della pelle	a 23°C, 50% UR	Circa 20 minuti
Fuori polvere	a 23°C, 50% RH	60 minuti
Allungamento a rottura	DIN 53504 S2	100%
Capacità di movimento		± 12.5%
Ripresa elastica	EN 27389-B	40%
Temperatura di applicazione		Da +5°C a +40°C
Temperatura di servizio		Da -35°C a +110°C
Stoccaggio		in un luogo fresco e asciutto, da +5°C a +25°C
Conservazione		12 mesi nell'imballaggio originario chiuso

Attrezzi necessari

- Pistola per cartucce e coltello affilato

Primer

OS111 ha una eccellente adesione senza primer su molti dei tipici materiali da costruzione. In situazioni particolari o se vi sono dubbi, contattare il servizio tecnico illbruck.


Preparazione

Preparazione delle superfici



OS111

Sigillante bitume



OS111 è un sigillante e adesivo bituminoso ad alte prestazioni che può essere applicato su supporti umidi, bagnati o in immersione. Ideale per svariati lavori di impermeabilizzazione in esterni.

Vantaggi

- Può essere applicato su supporti umidi, bagnati o in immersione
- Eccellente adesione su un'ampia gamma di materiali
- Elevata resistenza alle intemperie, all'invecchiamento e agli UV

- Le superfici da sigillare devono essere pulite, esenti da polvere, olii, grassi, vecchi sigillanti e da qualsiasi traccia di contaminanti che possono danneggiare l'adesione. Ogni traccia di sigillante antecedente, deve essere rimossa con mezzi meccanici.
- Pulire le superfici con un detergente adatto usando il metodo del "doppio straccio": usare un panno inumidito con il detergente per togliere le contaminazioni; usare il secondo panno pulito e asciutto per togliere ogni residuo di detergente.
- Applicare nastro adesivo per prevenire la contaminazione delle superfici adiacenti.

Fondo di giunto

- Se usato come sigillante, è necessario riempire il giunto con un fondo di giunto in polietilene in modo di controllare la profondità del sigillante.

Applicazione

- Tagliare l'estremità della cartuccia con un coltello affilato per evitare di danneggiare la filettatura. Tagliare l'ugello al diametro necessario.
- Assicurarsi che le superfici del giunto siano bene in contatto prima di applicare l'adesivo. Applicare un cordone di OS111 su una o entrambe le superfici.
- Se usato come adesivo su ampie aree, distribuire immediatamente l'adesivo con una spatola dentellata.
- Se usato su supporti umidi, assicurarsi che l'ugello della cartuccia sia a non più di 3 mm dal supporto per assicurare un'ottima adesione.

Pulizia

Togliere l'eccesso di sigillante immediatamente con il detergente AT200. Prima di pulire, assicurarsi che la superficie sia resistente al solvente. Rimuovere meccanicamente il sigillante indurito.

Nota

Il contatto con plastica a colori tenui può provocarne la decolorazione. Eseguire sempre prove di compatibilità con il polistirene prima dell'uso poiché i risultati possono variare. L'applicazione di alti spessori di sigillante e le alte temperature possono impedire l'evaporazione del solvente e indebolire l'adesione. OS111 non è sovraverniciabile.

Precauzioni di igiene e sicurezza

Prima dell'uso, leggere attentamente la scheda dati di sicurezza.

Servizio tecnico

Il nostro team di tecnici è a vostra disposizione

per qualsiasi informazione
complementare.251400

Informazioni aggiuntive

Le informazioni contenute in questo documento

sono da considerarsi come informazioni a carattere generale e non hanno valore contrattuale. I dati tecnici non costituiscono garanzia alcuna per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti.

Dal momento che i metodi di utilizzo e di applicazione sono fuori del nostro controllo, e

data la molteplicità dei materiali utilizzati, test specifici sono altamente raccomandati.

Tutte le informazioni e illustrazioni contenute in questo documento si basano sullo sviluppo tecnico attuale e sulla nostra esperienza al momento della stampa di questo documento, nel novembre 2015. Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti in qualunque momento. Le condizioni di garanzia dei prodotti sono regolate dalle nostre Condizioni Generali di Vendita. Nessuna responsabilità può essere attribuita alla Società TREMCO ILLBRUCK sulla base delle informazioni generali fornite dalla presente scheda del prodotto..



tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fr