Descrizione

Nastro impregnato TP654 illmod trio 1050

• Con 2 nuove tecnologie: 3 strati di schiuma impegnata a celle aperte + 1 film ermetico a celle chiuse.

• Conforme al principio delle 3 barriere illbruck.

Confezione

Larghezza del nastro (mm)	Intervallo di utilizzo (mm) 1050 Pa	600Pa	Lunghezza del rotolo	Rotoli/ scatola	Contenuto totale della scatola
58	6-15	6-20	11,5	5	57,5
66	6-15	6-20	11,5	4	46
72	6-15	6-20	11,5	4	46
77	6-15	6-20	11,5	3	34,5
83	6-15	6-20	11,5	3	34,5
88	6-15	6-20	11,5	3	34,5
58	10-25	10-30	8	5	40
66	10-25	10-30	8	4	32
72	10-25	10-30	8	4	32
77	10-25	10-30	8	3	24
83	10-25	10-30	8	3	24
88	10-25	10-30	8	3	24

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Norme	Valori
Resistenza alla pioggia battente	DIN EN 1027	1050 Pa - 6-15 & 10-25 600 Pa - 6-20 & 10-30
Permeabilità all'aria	DIN EN 12114	a < 0,05 m3/[h ·m· (daPa)n] - 6-15 & 10-25 a < 0,1 m3/[h ·m· (daPa)n] - 6-20 & 10-30
Conduttività termica	DIN 52612	λ = 0,045 W/m/K Larghezza del profilo — Isolamento termico U : 60mm — 0,75 W/(m²K) 70mm — 0,64 W/(m²K) 80mm — 0,56 W/(m²K)
Abbattimento acustico	DIN EN ISO 717-1	60 dB
Sd valore	DIN EN ISO 12572	a < 0,5 m Valore Sd variable
Resistenza raggi UV	DIN 18542	1 mesi - 6-20 & 10-30
Classificazione al fuoco	DIN 4102	B1
Emission classification		EC1+
Resistenza alla temperatura		-30°C a +80°C
Conservazione		Negli imballaggi d'origine chiusi, in ambiente fresco e asciutto, tra +1°C e +20°C
Stoccagio		1 anno

TP654

ILLMOD TRIO 1050

illmod Trio 1050

[Translate to Italiano:]

[Translate to Italiano:]

TP654 illmod trio+ è un nastro in schiuma poliuretanica a celle aperte, impregnato con una resina acrilica stabile (priva di cera e bitume) che gli conferisce le sue principali proprietà

Vantaggi

- Resistenza alla pioggia battente 1050 Pa
- Permeabilità all'aria a < 0,05 m3
- Isolamento térmico λ = 0,045 W/m/K
- Abbattimento acustico 60 dB
- Valore sd variabile

Superficie di contatto con apertura/telaio della finestra protetta

- La superficie di contatto del nastro con la cava/finestra è realizzata attraverso la schiuma ermetica grigia è evita le infiltrazioni

TP654

ILLMOD TRIO 1050
illmod Trio 1050

Applicazione

- Selezionare, dalla tabella in alto, la sezione di TP654 equivalente alla larghezza del profilo del serramento. Selezionare poi l'intervallo di utilizzo in funzione dell'ampiezza della fuga da sigillare tra il serramento e il supporto. Si consiglia di scegliere una sezione del nastro avente un intervallo di utilizzo che "copra" adeguatamente la reale ampiezza della fuga. Nel caso in cui TP654 sia in contatto con un serramento che presenta delle scanalature, la larghezza del giunto deve essere misurata a partire dal fondo della scanalatura stessa.
- Il supporto deve essere conforme alle regole dell'arte. In presenza di supporti in muratura, se necessario, livellare il supporto per ottenere una superficie liscia utilizzando le malte illbruck WF450 o WF470.
- Pulire il profilo esterno del serramento con un detergente illbruck adatto al supporto.
- Tagliare le estremità sovracompresse di inizio e fine rotolo, e quindi incollare su tutta la larghezza del profilo e su tutto il perimetro del serramento.
- Non piegare il nastro negli angoli, ma tagliarlo e giuntare le estremità perpendicolarmente.
- Se la temperatura esterna è superiore ai 20°C, è necessario stoccare il prodotto in un ambiente più fresco per evitare una decompressione troppo rapida.
- I rotoli iniziati devono essere richiusi utilizzando la fascia di serraggio e fissati per evitare che si espandano.
- TP654 non deve entrare in contatto con prodotti chimici aggressivi o contenenti solventi.
- Qualora sia prevista l'esecuzione del Blower Door Test, TP654 deve essere posato in opera almeno 7 giorni prima della realizzazione dei test per assicurarne il buon funzionamento.





Servizio tecnico
Il nostro team di tecnici è a vostra disposizione per qualsiasi informazione complementare. Le informazioni contenute in questo documento sono da considerarsi come informazioni a carattere generale e non hanno valore contrattuale. I dati tecnici non costituiscono garanzia alcuna per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti.

Dal momento che i metodi di utilizzo e di applicazione sono fuori del nostro controllo, e data la molteplicità dei materiali utilizzati, test specifici sono altamente raccomandati.

Informazioni aggiuntive
Tutte le informazioni e illustrazioni contenute in questo documento si basano sullo sviluppo tecnico attuale e sulla nostra esperienza al momento della stampa di questo documento, nel gennaio 2020. Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti in qualunque momento.

Le condizioni di garanzia dei prodotti sono regolate dalle nostre Condizioni Generali di Vendita. Nessuna responsabilità può essere attribuita alla Società TREMCO ILLBRUCK sulla base delle informazioni generali fornite dalla presente scheda del prodotto.

Construction Products Group Europe

tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T:+33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fr