

Materiaal

Monolithisch speciaal membraan bedekt met twee lagen non-woven waterafstotend polyester.

Leveringsvorm

artikelnr.	398873
rolbreedte x dikte	1500 x 0,4 mm
Rollengte	50 mtr
Kleur	zwart

Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Gewicht	EN 1849-2	120 g/m ²
Brandgedrag	EN 13501-1	Klasse E
Waterdoordringbaarheid	EN 1928	W1
Waterdoordringbaarheid na veroudering	EN 1297/21296	W1
Treksterkte lengterichting/dwarsrichting	EN 12311-1	320/120 N +/- 20%
Treksterkte lengterichting/dwarsrichting na veroudering	EN 1297/21296	>75% lager dan nieuw
Rek bij breuk lengterichting/dwarsrichting	EN 12311-1	35/25 N
Rek bij breuk lengterichting/dwarsrichting na veroudering	EN 1297/21296	>75% lager dan nieuw
Scheursterkte	EN 12310-1	120/130 N +/- 20%
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN ISO 12572	Sd-waarde <0,15 m
Luchtdoorlaatbaarheid	EN 12114	ca. 0,1 m ³ m ² .h.50Pa
UV-weerstand na installatie		duurzaam
Temperatuurbestendigheid		-40°C t/m +120°C
Opslag		koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid		12 maanden in originele verpakking

Verwerking

- Breng het membraan horizontaal aan, te beginnen vanaf de onderkant om natuurlijk afvloeiend water te garanderen, waarbij elke laag wordt bevestigd (mechanisch of verkleven) op de bekledingsplaat of andere ondergrond.
- Om een maximale UV-stabiliteit te bereiken, en om een goede hechting te garanderen dient de vlieszijde van de folie op de ondergrond komen, en de gladde (glimmende) zijde kan worden blootgesteld aan UV-licht en is dus naar buiten gekeerd.
- Voor de bevestiging (mechanisch of verkleven) is een ondergrond van minimaal 40 mm ondersteunend gebied vereist.
- Voor een juiste overlapping van 2 folies dient men 100 mm overlap aan te houden welke met OT301 Folielijm, ME315 Foliekleefband PE of ME316 Foliekleefband Vlies aan elkaar bevestigd kan worden.
- Wanneer de folie voor langere tijd wordt blootgesteld aan het weer, wordt aanbevolen om de folie rondom de gehele omtrek af te dichten. Dit voorkomt schade als gevolg van binnendringen van wind achter het membraan. Tevens bevelen wij aan om plaatselijk de OT301 Folielijm om de 500 mm over het oppervlak aan te brengen wat de membraanstabiliteit verhoogd.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



ME011

Gevelfolie Eco

Deze zeer dampdoorlatende, waterafstotende gevelfolie wordt gebruikt voor plaatsing op houten constructies of als warmte-isolatie achter gedeeltelijk open en open gevels. De openingen mogen maximaal 30mm breed zijn met een maximaal 40% van de totaal oppervlakte.

Productvoordelen

- UV- en weersbestendig
- Volledig zwart, zonder opdruk
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Dampdoorlatend

ME011

Gevelfolie Eco

 **illbruck**
making it perfect.

Certificering



nL_BE: Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

nL_BE: De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck NV
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
Belgique
Tel.: +32(0)3 664 63 84
Fax.: +32(0)3 664 86 76

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl