

Materiaal

1-component primer. Primers, zoals AT105, hebben als functie om de verbinding (adhesie) tussen hechtvlakken en siliconen kitten te verbeteren. Als gevolg van de grote hoeveelheid verschillende materialen waarmee siliconen kitten in aanraking komen, maar ook door de zeer verschillende kwaliteit van de diverse ondergronden, kan het noodzakelijk zijn om vooraf primers te gebruiken, afgestemd op de verschillende soorten materialen.

Leveringsvorm

Kleur	500 ml blik 12 stuks/doos
kleurloos	AT105378184

Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Uitdamp tijd		± 30 minuten
Houdbaarheid		18 maanden

Vorbereitung

- Ten gevolge van wisselende voegbreedten en voegdiepten maar ook vanwege de sterk wisselende porositeit van de te voegen bouwdelen is het precieze gebruik moeilijk te voorspellen.
- Als vuistregel geldt dat het doorsnee verbruik voor 10 liter kit op 0,5 liter primer ligt.
- Aangebroken verpakkingen dienen niet open te blijven staan, maar zo snel mogelijk verbruikt te worden (chemische reactie met luchtvochtigheid).
- Vooraf hechtproeven nemen wordt aanbevolen.



AT105

Primer Niet Zuigende Ondergronden

Ter verbetering van de hechting van siliconen kitten. Geschikt voor niet zuigende ondergronden. Grondlaag voor siliconen kitten op een groot aantal verschillende ondergronden.

Productvoordelen

- Verbetering verbinding (adhesie) tussen hechtvlakken en kit
- Toepasbaar op een groot aantal verschillende ondergronden

Verwerking

- Voor elk materiaal geldt dat de ondergronden droog moeten zijn en vrij van stof en vet.
- Vetten, oliën etc. kunnen verwijderd worden met illbruck Reiniger.
- Op producten waarvan sommige bestanddelen af kunnen geven op kitten bijvoorbeeld weekmaakhoudende materialen zoals pvc, teer, bitumen of organische elastomeren kan geen of onvoldoende hechting plaatsvinden.
- Onze primers worden aangeleverd als oplossingen met een lage viscositeit.
- De primer dient in dunne lagen aangebracht te worden. De aangegeven droogtijden gelden bij een normale temperatuur.
- Het dient aanbeveling bij de verwerking het contact met vocht zo veel mogelijk te beperken. De verpakking dient daarom afgesloten opgeslagen te worden. Het benodigde materiaal kan in kleinere, open verpakkingen overgegoten worden. Dit materiaal dient zo snel mogelijk – uiterlijk binnen 2 uur – verwerkt te worden.
- In geval van kristalvorming kan de hechtsterkte afnemen.
- Aanbrengmethode: doek of stuk vilt.

Veiligheidsaanbevelingen

Niet roken tijdens gebruik, geopende verpakkingen verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Damp niet inademen. Bij verwerking in gesloten ruimten voor voldoende ventilatie zorgen. Aanraking met huid vermijden. Ogen beschermen.

Gevarenaanduiding

Alle primers en reinigers worden geclassificeerd en aangeduid in overeenstemming met de EG richtlijnen en de verordening gevaarlijke stoffen. Alle primers en reinigers vallen onder het transport van gevaarlijke stoffen. Het huidige veiligheidsblad 91/155/EWG is op aanvraag beschikbaar.

Technische service
Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/nl_NL/index.html