

Materiaal

Afdichtingsband op basis van butyl éénzijdig gelamineerd met kunststof/aluminium laminaatfolie.

Uitvoering

Plat als enkele rol, zelfklevend, aan de zijkant; overlap.

Leveringsvorm

Breedte x dikte in mm	M/doos	Rol/doos	Artikelnr.
50 x 1,2	150	6	ME402304170
100 x 1,2	75	3	ME402304172
150 x 1,2	50	2	ME402304173
200 x 1,2	25	1	ME402304175

Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Brandgedrag	DIN 4102 B2 (normaal ontvlambaar)	
Chemische basis van de afdichtingsmassa		Butyl-gummi
Dampdiffusieweerstand	52615	$\mu > 1.000.000$
Waterdampdoorlatendheid	4108-3	$sd \geq 1200 \text{ m}$
UV-weersbestendigheid (aluminiumfolie)		Ja
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +80°C
Houdbaarheid		12 maanden
Opslagtemperatuur		+10°C tot +25°C

Vorbereiding

- De hechtvlakken moeten droog, vrij van stof en oplosmiddelen zijn.
- Op sterk poreuze ondergronden (beton, gasbeton en pleisterwerk e.a.) alsmede butyl bandoverlappingsen adviseren wij voor te strijken met [ME901 Butyl- & Bitumenprimer](#).

Verwerking

- ME402 Butylband Alu wordt afgerold en op de gewenste lengte afgesneden.
- Na het aftrekken van de schutfolie wordt het band op de ondergrond geplakt en zorgvuldig met behulp van een aandrukrol aangerold.
- Het minimale lijmvlak van het butylband op steenachtige materialen dient 50 mm te zijn.
- Droogtijd ca. 20 - 40 min. al naargelang de temperatuur. Verbruik ca. 6m²/litr., ca. 150 m¹/litr bij 4 cm breedte (afhankelijk van dikte zuiging en de porositeit van de ondergrond).

Certificering



ME402

Butylband Alu

ME402 is geschikt voor het afdichten van naden en overlappingsen in binnen- en buitentoepassingen (zoals in metaal-, container- en serrebouw, klimaat- en ventilatieinstallaties). Ook geschikt voor de reparatie of sanering van verweerde voegen (zoals in de kassenbouw) en het afdichten van verbindingen en stuiknaden.

Productvoordelen

- Hecht op de meeste ondergronden
- UV- en weerbestendig oppervlak
- Gas- en waterdampdicht
- Plat als enkele rol, zelfklevend, aan de zijkant; overlap

nL_BE: Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de CPG Europe organisatie.

nL_BE: De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



tremco illbruck NV
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
Belgique
Tel.: +32(0)3 664 63 84
Fax.: +32(0)3 664 86 76

info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl

Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info.nl@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com/nL_NL/index.html