

Materiaal

Polymeeroplossing

Leveringsvorm

Verpakking	Stuks/doos	Artikelnr.
1 liter blik	12	ME901304180
5 liter emmer	1	ME901303446

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis		synthetisch rubber
Systeem	R11	oplosmiddelhoudend
Brandgevaar		licht ontvlambaar
Vlampunt		-1 °C
Droogtijd		10 tot 30 minuten (afhankelijk zuiging)
Verbruik		ca. 6m ² per liter (afhankelijk ondergrond)
Verwerkingstemperatuur		-5 °C tot max. +40 °C
Houdbaarheid		18 maanden in ongeopende bus/blik
Opslagtemperatuur		+5 °C tot max. +25 °C
Opslag		droog, beschermen tegen vorst

Vorbereitung

- De ondergrond moet droog, stof en vetvrij zijn.
- Losse beton- en cementresten verwijderen.
- Verfresten en impregneermiddel moeten van de hechtvlakken verwijderd worden.

Verwerking

- Gelijkmatic en zorgvuldig op de ondergrond aanbrengen.
- Indien noodzakelijk, oppervlakken die niet moeten worden voorbehandeld met plakband afplakken.
- Verpakking altijd goed afgesloten bewaren.
- Droogtijd 10 tot 30 minuten.

Reiniging

Spetters moeten direct worden verwijderd.

Let op

- Niet verdraagzaam met verf.
- Lakken en kunststoffen kunnen loslaten.
- Verdraagzaamheid testen.

Veiligheidsaanbevelingen

Gebruik handschoenen. Goed ventileren. Niet roken. Draag veiligheidsbril. Zie voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad.



ME901

Butyl & Bitumenprimer

Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Productvoordelen

- Optimalisatie van de hechting
- Versteving van het oppervlak
- Korte droogtijd
- Lage viscositeit (dun ingesteld)

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info-nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com