

Materiaal

Acryl-copolymeer, oplosmiddelvrij

Leveringsvorm

Kleur	Verpakking	Stuks/doos
Transparant*	1 liter blik	6
Transparant*	5 liter blik	2

*Wit bij aanbrengen.

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis		polyvinyl-acetaat
Systeem		waterbasis (dispersie)
Brandgevaar		n.v.t.
Vlampunt		n.v.t.
Droogtijd		10 tot 40 minuten (afhankelijk zuiging/Rv)
Verbruik		ca. 6/8 m ² per liter (afhankelijk ondergrond)
Houdbaarheid		12 maanden in ongeopende bus
Verwerkingstemperatuur		-5°C tot max. +30°C
Opslagtemperatuur		+5°C tot max. +30°C
Opslag		droog, beschermen tegen vorst

Voorbereiding

- De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Beton- en cementslurrieresten verwijderen.
- Verfresten en impregneermiddel moeten van de ondergrond verwijderd worden.

Verwerking

- Gelijmatig en zorgvuldig op de ondergrond aanbrengen.
- Indien noodzakelijk, oppervlakken die niet moeten worden voorbehandeld met plakband afplakken.
- De oppervlakte tegen stof, vochtigheid etc. beschermen.
- Verpakking altijd goed afgesloten bewaren.
- Hechting en droging is afhankelijk van de weersomstandigheden.
- Vooraf hechtproeven nemen is aanbevolen.

Reiniging

Spetters moeten direct worden verwijderd met water.
Aangrenzende oppervlakken afplakken en beschermen.

Let op

Verpakking altijd goed afgesloten bewaren. Hechting en droging is afhankelijk van de weersomstandigheden. Vooraf hechtproeven nemen is aanbevolen. Verdraagzaam met verf.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad.

Certificering



ME904

Butyl- & Bitumenprimer Eco

Wordt toegepast als voorbehandeling van bouwondergronden zoals metselwerk, hout, houtvezel platen, vloerplaten etc. bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Productvoordelen

- Optimaliseert de hechting
- Lichte versterking van het oppervlak
- Korte droogtijd
- Oplosmiddelvrij

ME904

Butyl- & Bitumenprimer Eco



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +31 (0)183 568019

F: +31 (0)183 568010

info-nl@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com