

Materiaal

Een flexibel opencellig polyurethaanschuim, geïmpregneerd met een op acrylaat gebaseerde brandvertragende kunsthars. Voorgecomprimeerd geleverd op rollen zonder schutfolie om de verwerking te vereenvoudigen en het afval op de bouwplaats te verminderen.

Leveringsvorm

Artikelnummer	bandmaat	lengte rol	kleur	rol/doos	m/doos
TP700502880	20/3-7	8	Antraciet	9	72
TP700502883	20/5-10	5,6	Antraciet	9	50,4
TP700502885	20/7-12	4,3	Antraciet	9	38,7
TP700502886	20/8-15	3,3	Antraciet	9	29,7
TP700502887	20/10-18	4,5	Antraciet	7	31,5
TP700502888	30/10-18	4,5	Antraciet	5	22,5
TP700502889	25/13-24	5,2	Antraciet	8	41,6
TP700502890	30/13-24	5,2	Antraciet	7	36,4
TP700502891	30/17-32	4	Antraciet	7	28
TP700502892	40/17-32	4	Antraciet	5	20
TP700502893	40/22-40	2,7	Antraciet	5	13,5
TP700502896	20/3-7	8	Grijs	9	72
TP700502899	20/5-10	5,6	Grijs	9	50,4
TP700502901	20/7-12	4,3	Grijs	9	38,7
TP700502902	20/8-15	3,3	Grijs	9	29,7
TP700502903	20/10-18	4,5	Grijs	7	31,5
TP700502904	30/10-18	4,5	Grijs	5	22,5
TP700502905	25/13-24	5,2	Grijs	8	41,6
TP700502906	30/13-24	5,2	Grijs	7	36,4
TP700502907	30/17-32	4	Grijs	7	28
TP700502908	40/17-32	4	Grijs	5	20
TP700502909	40/22-40	2,7	Grijs	5	13,5

Technische informatie

Eigenschappen	Normen Specificatie
Brandgedrag	DIN 4102 B1, zelfdovend, P-NDS 04-229
Warmtegeleidingscoëfficiënt	DIN 52612 0.048 W/m/K
Dampdiffusieweerstand, Sd-waarde	DIN 4108-3 < 0,5 m
Luchtdoorlaatbaarheid	DIN EN 12114 a < 1.0 m ³ / [h.m.(daPa)2/3]
Weersinvloeden	DIN 18542 voldoet aan BG1
Slagregendichtheid	EN 1027 600 Pa.
Slagregendichtheid	DIN 18542 tot 600 Pa. (MPA bau Hannover)
Verdraagzaamheid bouwmaterialen	DIN 18542 Geen corrosie waargenomen op ijzer, zink, staal, gegalvaniseerd staal, aluminium en koper. Geen nadelige effecten op beton, gasbeton, baksteen, PVC, Plexiglas of hout.
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +90°C
Opslag	Bewaar rollen horizontaal en in de originele doos tussen +1°C en +20°C in droge omstandigheden zonder direct zonlicht. Verzegel de verpakking na gebruik opnieuw om uitzetting tijdens opslag te voorkomen.
Houdbaarheid	2 jaar in originele ongeopende verpakking



TP700

ILLMOD 600 ZEROLINER

Voegenband zonder schutfolie



TP700 ILLMOD 600 ZEROLINER is een geïmpregneerd schuimband voor verschillende typen voegen waaronder (bewegings)voegen in gevels en kozijntoepassingen. Het band is flexibel en kan voegen tot 40 mm breed afdichten.

Kleuren: Antraciet en grijs.

Productvoordelen

- Gepatenteerde 'Linerless' technologie: makkelijker verwerkbaar - tijdsbesparend
- Minder afval op de bouwplaats
- UV- en weerbestendig
- Slagregendicht tot 600 Pa.
- Dampdoorlatend
- Thermisch en akoestisch isolerend

Verwerking

Na het meten van de breedte van de voeg, en ervoor te zorgen dat de te verwachten beweging binnen de capaciteit van de geselecteerde bandmaat valt, kan de applicatie worden voortgezet.

- Verwijder de buitenste beschermfolie in de richting van de aangegeven pijlen. Knip de eerste 2 cm aan het begin van de rol af. Rol de tape voorzichtig uit zonder deze uit te rekken.
- Leg de band niet op de grond.
- De compatibiliteit van andere kitten dan illbruck moet vooraf worden getest.

Installatie algemeen

- Als u de band gaat verwerken, moet deze van onder naar boven worden aangebracht om uitrekken van de band te voorkomen. Zorg ervoor dat de band minimaal 2 mm terugligt in de voeg.
- Een wig kan gebruikt worden om de band op zijn plaats te houden totdat hij is uitgezet.
- Knip aan het einde van een rol de band af. Herhaal het proces met een nieuwe rol en maak een strakke stuikende verbinding.
- Snijd voor kruisende voegen de TP700 op 90° af en zorg ervoor dat de twee horizontale uiteinden perfect aansluiten.

Installatie kozijntoepassing

- De band kan worden aangebracht met de kleefzijde tegen het kozijn, horizontale afdichtingen moeten worden aangebracht vóór de verticale. Vouw het band niet om de hoeken, knip hem af en laat hem samenkomen, zodat er een strakke gecompriëerde stompe verbinding ontstaat. Als het band direct op een vochtige of stoffige muur wordt verwerkt, moet een lijmtest worden uitgevoerd, gebruik eventueel een primer.

Certificering



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info-nl@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com