

Materiaal

Polyethyleen copolymeer folie met geweven vlies

Leveringsvorm

Artikelnr.	Breedte in mm	M/rol	Rol/doos
ME350503033	70	25	4
ME350503034	100	25	3
ME350503035	140	25	2
ME350503403	200	25	1

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Classificatie
Brandgedrag	DIN 4102	B2 (P-NDS04-961)
Waterdampdoorlaatbaarheid		ca. 10m
Luchtdichtheid	EN 1026	< 0,1
Hechting**	EN 1939/methode 3	>25N/25mm
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur***		-5°C tot +40°C
Houdbaarheid		12 maanden, mits opslagen in de originele verpakking in een koele, droge, vorstvrije ruimte

* Film /vezelvliescomposiet

** Uitkomsten variëren afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid

*** Afhankelijk van de buitentemperatuur de juiste illbruck primer gebruiken

Voorbereiding

- De ondergronden moeten droog, vet-, en stofvrij zijn en ontdaan van alle losse deeltjes, die een goede verkleaving verhinderen.
- Op zeer poreuze en natte ondergrond en bij zeer lage temperaturen, raden we aan de ondergrond te bewerken met [ME904 Butyl & Bitumen Primer Eco](#).

Verwerking

- De breedte van de vliestape moet bepaald worden aan de hand van het gevel- of kozijndetail inclusief de interieur en exterieur zijden van de aangrenzende voeg.
- De aanbevolen breedte voor het hechtvlak van de vliestape op vlakke materialen is minimaal 15 mm.
- Voeg dient met een geschikt isolerend materiaal gevuld te worden.
- Aandrukroller gebruiken, en (indien noodzakelijk) een primer toepassen.



ME350

INTERIOR MEMBRANE PRO

Vliestape



Deze volledig zelfklevende folie is uitermate geschikt om aansluitingen aan de binnenzijde van kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten.

Productvoordelen

- Volledig zelfklevend
- Geschikt om af te werken met pleister
- Eenvoudige en snelle bevestiging
- Met pre-slit

ME350

INTERIOR MEMBRANE PRO

Vliestape



Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad

Certificering



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info-nl@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com