

Materiaal

SP045 is een veelzijdige lijm op basis van de illbruck geavanceerde SP polymeer-formulering.

Leveringsvorm

Kleur	Verpakking	Stuks/doos	Artikelnr.
Wit	310 ml koker	12	SP045510003
	300 ml worst*	12	SP045510053*
	400 ml worst*	12	SP045503620*
	600 ml worst*	12	SP045503722*

*Op aanvraag beschikbaar. [Neem hiervoor contact op.](#)

Technische informatie

Eigenschap	Norm	Specificatie
Karakter		STP Hybride
Dichtheid		1,75 g/cm ³
Brandklasse	EN 13501-1	Klasse E
Standvermogen	EN 7390 20mm	0 mm
Huidvorming	23°C/ 50% RV	15 min.
Doorharding	23°C/ 50% RV	2,5 mm/ 24 uur
Volumeverandering	EN ISO 105	3%
Shore A hardheid	DIN 53505/ ISO 8868	60
Treksterkte bij 100% rek	DIN 53504 S2	1,9 N/mm ²
Treksterkte bij breuk	DIN 53504 S2	2,1 N/mm ²
Rek bij breuk	DIN 53504 S2	130 %
Afschuifsterkte	ISO 1465	1,0 N/mm ²
Scheurweerstand	ISO 1465	6,0 N/mm ²
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +90°C
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Opslag temperatuur		+5°C tot +25°C
Houdbaarheid		12 maanden

Vorbereitung

Vorbereitung

- Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn en ontdaan van alle losse deeltjes die een goede hechting verhinderen.
- Om vet of stof te verwijderen op geglazuurde tegels, metalen oppervlakken en glas kan deze ondergrond worden gereinigd met de AA200 Watergedragen Reiniger.
- Op gevoelige ondergronden, zoals gepoedercoate oppervlakken, kan voor het reinigen de mildere [AT115 Reiniger](#) worden gebruikt.
- De verwerker dient zelf te onderzoeken welke methodiek het beste is om de ondergrond te bewerken, zodanig dat er een goed hechtvlak ontstaat. De compatibiliteit met aangrenzende materialen, coatings etc. dienen vooraf bepaald te worden. In sommige situaties verdient het de aanbeveling om ruim voordat de werkzaamheden starten, een proefvlak aan te brengen.
- Raadpleeg de hechtingstabel voor primeraanbevelingen voor ander materiaal. [Neem bij vragen contact op met de technische dienst van CPG.](#)



SP045

MULTI ADHESIVE

Afbouwlijm



De SP045 MULTI ADHESIVE is een gemakkelijk aan te brengen lijm voor gebruik waarbij een snelle initiële fixatie en een duurzame, sterke en flexibele hechting vereist is. De veelzijdigheid van SP045 strekt zich uit tot een breed scala aan constructiebevestigings- en montagetoepassingen, zoals het verlijmen van (lichtgewicht) plinten en sierlijsten.

Productvoordelen

- Goede, snelle kleefkracht en uithardingssnelheid
- Sterk en flexibel na uitharding
- Geschikt voor de meest voorkomende bouwmaterialen
- Geen primer benodigd
- Gemakkelijk te verwerken
- UV-bestendig
- Lage VOC-formule, isocynaat- en oplosmiddelvrij
- Geurarm

Verwerking

- Voor verlijming op ondergronden waar geen primer nodig is (zie tabel) kan de SP045 MULTI ADHESIVE direct uit de koker of worst worden aangebracht met een hand- of perslucht pistool.
- Het aanbrengen van de primer (indien nodig) volgens het relevante datablad.
- Zorg ervoor dat het oppervlak wordt bewerkt binnen de kleefvrije tijd van de SP045.

Reiniging

Verse, niet uitgeharde kit kan worden verwijderd met de [AT115 Reiniger](#). Uitgeharde kit kan alleen mechanisch worden verwijderd met behulp van geschikt gereedschap.

Voor reiniging van gereedschappen waarop resten van de kit zijn achtergebleven, bevelen wij de [AA292 Reinigingsdoekjes](#) of [AA295 Natufix](#) aan.

Let op

Bij gebruik op natuursteen kunnen vlekken ontstaan. Het wordt niet aanbevolen voor toepassing op de achterkant van spiegels, op kunststoffen die gevoelig zijn voor spanningsscheuren of waar langdurige blootstelling aan water mogelijk is. Niet aanbevolen voor gebruik buitenshuis.

Veiligheidsaanbevelingen

Het veiligheidsinformatieblad moet voor gebruik worden gelezen en begrepen. Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht.

Certificering



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +31 (0)183 568019
F: +31 (0)183 568010

info-nl@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com