

Materiaal

PR102 PE Rugvulling is een geslotencellig polyethyleenschuim. Door de gesloten cellen kan geen lucht door het materiaal worden geblazen.

Leveringsvorm

Artikelnr	Diameter	mtr/doos
PR102329358	6 vol	50
PR102329359	8 vol	50
PR102311855	10 vol	600
PR102311857	15 hol	250
PR102329357	20 hol	50
PR102311858	20 hol	150
PR102311859	25 hol	100
PR102311860	30 hol	80
PR102311861	40 hol	120; 60 lengtes à 2 mtr
PR102311862	50 hol	84; 42 lengtes à 2 mtr
PR102311863	10 vol	75; 5 ds à 15 mtr / in omdoos
PR102311864	15 hol	50; 5 ds à 10 mtr / in omdoos
PR102311865	20 hol	35; 5 ds à 7 mtr / in omdoos

Verwerking

- PR102 PE Rugvulling is stugger dan [PR101 PU Rugvulling](#). Hierdoor wordt PR102 PE Rugvulling voornamelijk ingezet bij voegen die door waterdruk of mechanisch belast worden.
- Juiste diameter rugvulling aanbrengen. Om het verschuiven van de PR102 PE Rugvulling in de voeg te voorkomen dient de diameter van de rugvulling $\pm 50\%$ groter te zijn dan de voegbreedte.
- De voegdiepte dient in goede verhouding te staan tot de voegbreedte. Voegdiepte = voegbreedte in mm : 3 + 6 mm.
- PR102 PE Rugvulling gecompriemd in voeg aanbrengen.
- Zonder rek in de voeg aanbrengen, bij aansluitingen iets stuiken.
- Dilatatievoegen volgens DIN 18549 opvullen.

Let op

PR102 PE Rugvulling niet met een scherp voorwerp aanbrengen, anders wordt de dichte huid van de PR102 PE Rugvulling beschadigd, met als gevolg het ontstaan van blazen in de kit.

Extra informatie

Artikelnr	Diameter in mm	Mtr/doos
PR102329358	6 vol	50
PR102329359	8 vol	50
PR102311855	10 vol	600
PR102311857	15 hol	250
PR102329357	20 hol	50
PR102311858	20 hol	150
PR102311859	25 hol	100
PR102311860	30 hol	80
PR102311861	40 hol	120; 60 lengtes à 2mtr
PR102311862	50 hol	84; 42 lengtes à 2 mtr
PR102311863	10 vol	5 ds à 15 mtr / omdoos
PR102311864	15 hol	5 ds à 10 mtr / omdoos
PR102311865	20 hol	5 ds à 7 mtr / omdoos



PR102

PE Rugvulling

PR102 PE Rugvulling dient ter opvulling van dilatatie- en aansluitvoegen in de bouw. Geschikt voor voegen die mechanisch of door waterdruk worden belast.

Productvoordelen

- Voorkomt driezijdige hechting
- Geen blaasvorming bij het kitten
- Geschikt voor voegen die mechanisch of door waterdruk worden belast

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Belgium N.V. (p.a. Arkel)
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +32 (0)36-646384

info-be@cpg-europe.com
www.illbruck.be

www.cpg-europe.com