

Materiaal

Polyurethaan-, polyester- en polyetherschuimen zijn zachtschuimen met een open celstructuur.

Uitvoering

Op rollen en/of stroken, gesneden op maat, zelfklevend en niet zelfklevend

Leveringsvorm

Kleur	ETC 15: Polyether wit. ESR 22: Polyester grijs.
Verpakking	Haspels in doos
Type	Zelfklevend
Dikte in mm	5 of 12
Breedte in mm	10 of 12

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis		Polyether ETC 15
Structuur		open cel
Dichtheid		ca. 22 kg/m ³
Kleur		wit
Veroudering		verkleurt, wordt geel, niet aan UV blootstellen
Trekvastheid	ISO 1798	>95 kPa
Rek bij breuk	ISO 1798	>170%
Blijvende vormverandering (50% vervorming)	ISO 1856 A	<6%
Kleeflaag		synthetische kunsthars met drager tegen uitrekken
Houdbaarheid		zelfklevende uitvoering max. 12 maanden koel en droog bewaren

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis		Polyester ESR 22
Structuur		open cel
Dichtheid		25 – 35 kg/m ³
Kleur		grijs
Veroudering		verkleurt, wordt geel, niet aan UV blootstellen
Trekvastheid	ISO 1798	>140 kPa
Rek bij breuk		>200%
Drukweerstand	ISO 3386	3 – 5 kPa
Kleeflaag		synthetische kunsthars met drager tegen uitrekken.
Houdbaarheid		zelfklevende uitvoering max. 12 maanden koel en droog bewaren.

Vorbereitung

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

Verwerking

- Voor een optimale voegafdichting geldt dat schuimbanden gecompriemd/klemmend worden aangebracht.
- De comprimeringsgraad van het band hangt nauw samen met de prestatie-eis.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



TN240

PU Schuimband

- Als vullingsmateriaal in profielen, boven scheidingswanden en als afdichting, gecompriemd tussen bekistingen en vloerplaten (lekwater)
- Akoestische absorptie/vulling in profielen en suskasten
- Tochtichting

Productvoordelen

- Gemakkelijk indrukbaar
- Geluidsabsorberend

TN240

PU Schuimband



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Belgium N.V. (p.a. Arkel)

Vlietskade 1032

4241 WC Arkel

Nederland

T: +32 (0)36-646384

info-be@cpg-europe.com

www.illbruck.be

www.cpg-europe.com