

Materiaal

Een ééncomponent snel drogend transparant voorstrijkmiddel op basis van oplosmiddelen en synthetische rubbers.

Leveringsvorm

Verpakking	Stuks/doos
5 liter blik	2

Technische informatie

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis		synthetisch
Systeem		oplosmiddelhoudend
Droogtijd		± 30 minuten (afhankelijk zuiging/Rv)
Verbruik per liter		ca. 6 m ² (afhankelijk ondergrond)
Houdbaarheid		12 maanden in een ongeopende verpakking
Opslagtemperatuur		+ 5 °C tot max. +30 °C
Opslag		droog, beschermen tegen vorst

Vorbereitung

- Hechtvlakken moeten schoon, vetvrij en vrij zijn van andere vervuilingen die een goede hechting kunnen beïnvloeden.
- Hechtvlakken moeten stabiel zijn en vrij zijn van losse delen.
- Op sterk poreuze ondergronden (beton, gasbeton, pleisterwerk e.d.) alsmede butyl bandoverlappingsen adviseren wij voor te strijken met ME907 Butylprimer NT.

Verwerking

- De maximale voegwandtemperatuur mag niet hoger zijn dan 30°C en niet lager dan 5°C.
- Niet aanbrengen op een natte of vochtige ondergrond.
- Het verdient de voorkeur om ME407 Butylprimer NT aan te brengen met een kwast.

Voor het bepalen van de breedte maat van de toe te passen ME407 Butylband NT, geldt als algemene regel: de breedte van de voeg plus 100 mm hechtvlak (50 mm voor beide zijden). Voor het bepalen van de totaal benodigde lengte, geldt als algemene regel dat ME407 Butylband NT een overlapping heeft bij aansluiting onderling van tenminste 25 mm.

Reiniging

Spetters moeten direct verwijderd worden.

Let op

Verwijderd houden van warmte, open vuur of vonken. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Schadelijk bij inademing. Zorg voor doelmatige ventilatie tijdens de verwerking. In het geval van opname in de maag of aanraking met de ogen, onmiddellijk medische hulp zoeken. Na het werk de handen wassen.



ME907

Butyl Primer NT

Wordt toegepast voor oppervlakte voorbereiding van poreuze en sterk zuigende ondergronden bij applicatie van illbruck ME407 Butylband NT.

Productvoordelen

- Verhoogt de hechtsterkte op poreuze en sterk zuigende ondergronden bij gebruik van [ME407 Butylband NT](#)
- Kant-en-klaar, direct gereed voor gebruik

Veiligheidsaanbevelingen

Gebruik handschoenen. Goed ventileren. Niet roken. Draag veiligheidsbril. Zie voor verdere informatie het veiligheidsblad.

Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie.

De gegeven informatie is van algemene aard en gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. Hieraan kan echter geen aansprakelijkheid worden verbonden.



Tremco CPG Belgium N.V. (p.a. Arkel)
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel
Nederland
T: +32 (0)36-646384

info-be@cpg-europe.com
www.illbruck.be

www.cpg-europe.com