

Materiaal

Vloeibare ééncomponentenlijm op basis van polyurethaan, waterafstotend en uithardend door de inwerking van vocht.

Uitvoering

750 gr pot

Leveringsvorm

Kleur	Stuks/Doos
lichtbruin	12

Technische gegevens

Eigenschappen	Specificatie
Basis	polyurethaan prepolymeren
Uitharding	vochtuithardend
Dichtheid	1,16 g/cm ³
Viscositeit	thixotroop, ca. 2.000 mPa.s bij +20°C
Aandeel vaste stoffen	ca. 100%
Watervastheid	klasse D4 (N EN 204)
Verwerkingstijd	ca. 20 minuten
Perstijd	12 uur tussen +15°C en +20°C
Perskracht	0,5 à 2kg/cm
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +100°C
Verwerkingstemperatuur	omgeving +5°C tot +30°C
Verbruik	100 – 200 g/m ² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond
Vlampunt	> +61°C
Houdbaarheid	12 maanden in de ongeopende originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaren (beschermen tegen vocht)

Voorbereiding

- De ondergronden moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Een van beide ondergronden moet poreus zijn.

Verwerking

- illbruck PU012 Bruislijm kan worden aangebracht met een spatel of met een borstel.
- De lijn éénzijdig dun aanbrengen.
- Bij zeer poreuze oppervlakken de lijn aanbrengen aan beide zijden.
- De te verlijmen delen kunnen onmiddellijk tegen elkaar aan gedrukt worden.
- Na het samenvoegen de delen 30 minuten lang tegen elkaar aan drukken.
- Zorg tijdens de verwerking voor voldoende ventilatie.

Reiniging

Nog niet uitgeharde illbruck PU012 Bruislijm kan met acetoon of een reinigingsmiddel voor polyurethaan verwijderd worden. Na het uitharden kan de lijn alleen nog mechanisch verwijderd worden (scheermes, mes, amaril).

Maximale speling

De verbinding mag geen speling van meer dan 1 mm bezitten.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



PU012

BRUISLIJM



Toepassingsgebied

Het verlijmen van de meeste houtsoorten, sandwichpanelen, polyurethaanplaten en multiplex.

Producteigenschappen

- **Vloeibaar**
- Beperkt vullend vermogen
- Binnen en buiten toepasbaar
- Geschikt voor droog en licht vochtig hout
- Kan bij lage temperaturen verwerkt worden

PU012

BRUISLIJM



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de Tremco illbruck organisatie.



tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
België
T: +32 (0) 36646384
F: +32 (0) 36648676

info.be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.be