

Material

Polymeeroplossing

Leveringsvorm

artikelnr.	type	liter/blik	blikken/doos
303446	dun	5	1
329348	dik	1	12
329350	dik	5	1

Technische gegevens

Eigenschappen	Normen	specificatie
Basis		synthetisch rubber
Systeem		oplosmiddelhoudend
Brandgevaar	R11	licht ontvlambaar
Vlampunt		-1°C
Droogtijd		10 tot 30 minuten (afhankelijk zuiging)
Verbruik		ca. 6 m ² (afhankelijk ondergrond)
Houdbaarheid		6 maanden in ongeopende bus/blik
Opslagtemperatuur		+ 5°C tot max. +25°C
opslag		droog, beschermen tegen vorst

Voorbereiding

- De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.
- Losse beton- en cementresten verwijderen. Verfresten en impregneermiddel moeten van de hechtvlakken verwijderd worden.

Verwerking

- Gelijkmatic en zorgvuldig op de ondergrond aanbrengen. Indien noodzakelijk, oppervlakken die niet moeten worden voorbehandeld met plakband afplakken. Verpakking altijd goed afgesloten bewaren. Droogtijd 20 – 40 min.

Reiniging

Spetters moeten direct worden verwijderd.

Belangrijke aanbevelingen

Niet verdraagzaam met verf.

Lakken en kunststoffen kunnen loslaten.

Verdraagzaamheid testen.

Veiligheidsaanbevelingen

Gebruik handschoenen. Goed ventileren. Niet roken. Draag veiligheidsbril.

Zie voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad.



ME901

BUTYL- & BITUMENPRIMER

Toepassingsgebied

Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Producteigenschappen

- Optimalisatie van de hechting
- Versteving van het oppervlak
- Korte droogtijd

ME901

BUTYL- & BITUMENPRIMER



Technische service

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de Tremco illbruck organisatie.



tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
België
T: +32 (0) 36646384
F: +32 (0) 36648676

info.be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.be