

Açıklama

Elastik, 1K silikon dolgu macunu, asetatla kürlenir. Gıda ve içme suyu sektöründe ve ayrıca yüzme havuzlarının sızdırmazlığında özel kullanıma uygundur.

Ambalaj

Renk	310 ml Kartuş
Alüminyum Grisi	393924
Siyah	393935
Şeffaf (Transparan)	378789

Koli : 12 Kartuş

Teknik Bilgi

Özellik	Standart	Sonuç
Özgül Ağırlık	DIN 52451-A	1,03 g/cm ³
Yangın Sınıfı	EN 13501-1	E Sınıfı,
	DIN 4102	B2
Sarkma Dayanımı	EN27390, 20mm Profil	0 mm
Kabuklanma, 23°C, 50% Bağıl Nem	-	15 dakika
Kuruma hızı, 23°C bei 50% rel. Luftfeuchte	-	2,0mm/gün
%100 Uzama Katsayısı	EN 28339, method B	0,6 N/mm ²
Çekme Dayanımı	EN 28339, method B	0,9 N/mm ²
Kopma Uzaması	EN 28339, method B	%230
Elastik Kazanım	EN 28339, method B	>%95
Yırtılma Dayanımı	ISO 34	5,4N/mm ²
Shore A sertliği	ISO 868	20
Isı Dayanım Sıcaklığı	-	-40°C bis +160°C
Uygulama Sıcaklığı	-	+5°C bis +40°C
Kabul Edilebilir Toplam Deformasyon	-	20%
Saklama	-	+5°C ile +25°C arasında kuru, direkt güneş almayan ortamda saklayınız. .
Raf Ömrü	-	Uygun saklama koşulları sağlandığında 18 Ay

Hazırlık

Yüzey hazırlığı:

Uygulama yüzeyi temiz olmalıdır. Tozdan, kirden, yağdan..vb arındırılmalıdır. Uygulama yüzeyinin herhangi bir yük taşımadığından ve kuru olduğundan emin olunuz. Yüzeyi yağdan arındırmak için AT200 temizleyici kullanın. İzopropanol ile toz boyalar gibi hassas yüzeyleri önceden temizleyin. Farklı yapı malzemeleri ile birlikte kullanılacaksa önceden küçük bir yüzeyde uygulama testi yapılması önerilmektedir.

Derz dolgusu: En uygun derz profilini oluşturmak için kapalı hücreli illbruck PR102 PE yuvarlak kordonu önceden sıkıştırın. Dolgu malzemeleri GS202 ile uyumlu olmalıdır. Doğal kauçuk, kloropren veya EPDM bazlı malzemelerin yanı sıra yağ, katran veya bitüm içeren dolgular GS202 ile birlikte uygulamak için uygun değildir.



GS202

Gıda & Su Altı Silikonu



Bu 1K bileşenli silikon dolgu macunu, yiyecek, içme veya akvaryum suyuyla temasın mümkün olduğu her yerde kullanılır. DIN 32 622'ye göre cam akvaryumların yapıştırılmasının yanı sıra kalıcı ıslaklığa maruz kalacak yüzeylerde de derz dolgu ve sızdırmazlık için özellikle uygundur.

Temel Faydalar

- Gıda ve içme suyu hazırlanma ve depolama alanlarında kullanıma uygundur
- Süresiz su altı dayanımı
- Akvaryum silikonu olarak da kullanılabilir

Uygulama yüzeyinin astarlanması: Gözenekli yüzeylerde, astarı bir fırça yardımı ile uygulayın. Emici olmayan yüzeyler için temiz bir bezle yardımı ile astarı uygulayabilirsiniz. Astarın kuruma süresine dikkat edin. Gerekli ön işlemler için astar önerileri sağdaki yapışkan tablosunda bulunabilir. Derz kenarlarının ötesinde astar ile kontaminasyonu önleyin, gerekirse uygun bir temizleyici ile hemen temizleyin.

Kullanım Kılavuzu

- Derz kenarlarından taşmayı önlemek için bantlama tekniği kullanabilirsiniz..
- GS202'yi derzlere eşit olarak ve hava kabarcığı olmadan uygulayın ve kabuklanma oluşum süresi içinde illbruck AA300 silikon düzleştirici veya illbruck AA301 silikon düzleştirici spreyi ile yüzeyi düzeltin.
- Silikon düzleştiricileri uygularken SDS'te belirtilen uygulama talimatları iyice okuyup anlaşılmalıdır. Yapışkan bantları uygulamanın ardından çıkarın.
- Ürünlerle kontaminasyondan kaçının, temas durumunda temas eden bölgeyi derhal suyla yıkayın. Gerekirse doktorunuza başvurun.

Temizleme

Ürün ilk uygulandığı anda illbruck AT115 temizleyici veya illbruck AT200 temizleyici ile temizlenebilir. Ürün kürlendikten sonra ancak uygun bir alet (örn. sıyrıcı) yardımıyla mekanik olarak temizlenebilir.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Ürün uygulama adımları ve güvenlik bilgi formu iyice okuyup anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bize ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Sertifikalar



CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye