

Açıklama

SP350, hibrit teknolojisi sayesinde poliüretan ve silikon teknolojilerinin üstün özelliklerini birleştiren üst düzey yapıştırma çözümdür. illbruck'un gelişmiş SP polimer formülasyonuna sahip tek komponentli bir yapıştırıcıdır.

Ambalaj

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renk:Beyaz

Teknik Bilgi

Özellikler	Test Yöntemi	Sınıflandırma
İçerik		Gelişmiş SP polimer formülasyonu
Özgül ağırlık	DIN 52 451-A	1.5
Kararlılık	EN 27 390, 20 mm'lik profil	0 mm, Akmaz
Kürlenme hızı		Yaklaşık 3,5 mm/gün
Shore A sertliği	DIN 53505	55
Hacim Kaybı	DIN 52 451	%3.4
Kabuklanma süresi	23°C'de ve %50 Bağıl Nemde	Yaklaşık 15 dk
Elastisite modülü %25	DIN 53504 S2	0,8 N/mm2
Elastisite modülü %100	DIN 53504 S2	1,5 N/mm2
Çekme mukavemeti	DIN 53 504 S2	3,0 N/mm2
Kopma uzaması	DIN 53 504 S2	Yaklaşık %470
Elastisite modülü %100	DIN EN ISO 8339 Method A	Yaklaşık 1,3 N/mm2
Çekme mukavemeti	DIN EN ISO 8339 Method A	Yaklaşık 2,0 N/mm2
Kopma uzaması	DIN EN ISO 8339 Method A	Yaklaşık %350
Elastik toparlanma	DIN EN ISO 7389 Method B	%60
Uygulama sıcaklığı		+ 5 ° C ile + 40 ° C
Sıcaklık dayanımı		-40 ° C ile + 90 ° C
Saklama		Serin, kuru bir yerde orijinal kapalı ambalajı içerisinde, + 5 ° C ile + 25 ° C arasında saklayınız.
Raf ömrü		Açılmamış orijinal kutusunda saklandığında 12 ay

Hazırlık

Gerekli aletler: Standart kartuş tabancası ve kartuş başlığını kesmek için keskin bıçak.

• Kullanımdan önce mutlaka ürün uygunluğunu teyit etmek için deneme yapınız.

• Yapıştırılacak yüzeyler temiz, kuru, tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

• Gözenekli olmayan yüzeyleri pürüzlendiriniz.

• Cam, alüminyum, seramik, lake ağaç, PVC, epoksi ve polyester gibi malzemelerde astar gerekli değildir. Diğer malzemeler için lütfen tremco illbruck Teknik Servisi ile görüşünüz.



SP350

High Tack Yapıştırıcı



SP350, mükemmel yüksek mukavemetli ve hızlı tutunma özelliği ile zemin, duvar ve tavan malzemelerinin yapıştırılması için idealdir.

Temel Faydalar

- Güçlü ve hızlı tutunma
- Kolay ekstrüzyon
- Özel V dizayn uç sayesinde kolay uygulanır
- Çevre dostudur; solvent ve izosiyanat içermez,
- Kokusuzdur ve kimyasal olarak nötrdür.
- Hızlı yapışma özelliği, ek sabitleme veya diğer mekanik destek ihtiyacını en aza indirir.
- Işığa, dış hava etkilerine ve yaşlanmaya karşı yüksek dayanım - iç ve dış mekan uygulamalarına uygundur.

Kullanım Kılavuzu

- Yapıştırıcıyı uygulamadan önce birleştirilecek yüzeylerin birbirlerine temasını sağlayınız. Bir veya her iki yüzeye şerit olarak yapıştırıcı uygulayınız. Daha büyük yapışma alanları için, 100mm aralıklarla birbirlerine paralel şeritler halinde yapıştırıcıyı uygulayınız. Bu şekilde yapıştırıcı şeritler arasında hava sirkülasyonuna olanak yaratarak yapıştırıcının kuruması sağlanır.
- Her iki bileşeni en kısa sürede birleştiriniz. Normal olarak 10 dakika sonra yeterli çalışma gücü oluşmuş olacaktır.

Temizleme

Fazla yapıştırıcıyı hemen AT200 Yüksek Dayanımlı Temizleyici ile çıkartın. Temizleme öncesinde yüzeyin çözücüye dayanıklı olduğundan emin olun. Kürlenmesi tamamlanan yapışkan sadece mekanik yolla çıkartılabilir.

Lütfen dikkate alınız.

Polietilen, polipropilen, teflon® veya naylonun yapıştırılması için uygun değildir. Lamine levhalar için tavsiye edilmez. Strüktürel cam yapışkanı olarak kullanılmaz. Gerilme çatlamasına karşı hassas olan plastiklerin yapıştırılması için uygun değildir. Bekleyen suyun bulunduğu bölgeler için tavsiye edilmez. Bitümlü veya katran içeren yüzeylere temas etmesi, yüzeyde renk atmasına sebep olabilir. Doğal taş üzerinde lekelenme meydana gelebilir. Eğer 2 gözeneksiz alt katman yapıştırılıyorsa, azami genişlik 15 mm'yi aşmamalıdır.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bize ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Sertifikalar

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye