

Açıklama

FM320, genel boşlukların doldurulması, yapıştırma ve izolasyon uygulamalarında kullanılan havadaki nem ile kürlenene, tek komponentli bir poliüretan köpüktür. Bunlara pencere ve kapıların sabitlenmesi ve sızdırmazlığı ile yalıtım panellerinin sızdırmazlık uygulamaları da dahildir.

Ambalaj

750 ml (12 kartuş/koli)

Teknik Bilgi

Özellikler	Test Yöntemi	Sınıflandırması
Yangın Sınıfı	DIN 4102-1	B3
Aerosol Sınır Sıcaklığı		+10°C ile +30°C arasında
Uygulama Sıcaklığı		+5°C ile +35°C arasında
Maksimum derz/boşluk doldurma		80%
Yoğunluk		20'den 25'e
Kürlenme Süresi	30 mm'lik hava şeridi	• Yapışkan değil: 10 dakika sonra • Kesilebilir: 60 dakika sonra • kürlenme: 24 saat sonra
	23°C / 50% Bağıl Nemde	
Verim	FEICA TM 1003	33 litre
Termal İletkenlik	EN 12667	0,036 W/(m.K)
Gerilme Direnci	ISO 527	97 kPa
Kopma Uzaması	ISO 527	20%
%10'da Sıkıştırma Gerilimi	FEICA TM 1011	38 kPa
Kesilme Direnci	ISO 1922	67 kPa
Servis Sıcaklığı		• Sürekli: -40 °C ile +90 °C arasında • Kısa Süreli: -40 °C ile +130 °C arasında
Saklama		Kuru ve gölge bir alanda + 5 °C ile 25 °C arasında
Raf Ömrü		12 ay

Hazırlık

- FM320, +5 °C ile +35 °C arasındaki bir ortam sıcaklığında kullanılmalıdır.
- Aerosol +10 °C ile +30 °C arasında bir sıcaklıkta olmalıdır.
- Destekler sağlam olmalı ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Homojen hücre yapılı ve daha hızlı priz alan bir köpük elde etmek için yapıştırma yüzeylerini nemlendirin.

Kullanım Kılavuzu

- Sprey kutusunu kullanmadan önce 20 ila 30 kez kuvvetlice sallayın.
- Püskürtme kutusunu tabancaya tamamen vidalayın.
- Tabancanın tetiğine hafifçe basarak ekstrüzyonu dozlayın ve ayar vidası ile miktarı ayarlayın.
- Köpük sertleştikçe genişledikçe boşlukları kısmen %80 doldurur.
- Çok kalın boşlukların tıkanması durumunda, tabakalar arasındaki boşluğu nemlendirmeye çalışarak köpüğü birkaç kat halinde uygulamanız önerilir.



FM320

MULTI FOAM

Poliüretan Köpük



FM320 her türlü ses yalıtım, ısı izolasyonu, oyukluk doldurma ve bazı durumlarda tespit ve yapıştırma işlerinde kullanılabilir.

Temel Faydalar

- Ses ve ısı yalıtımı
- Düşük sarfiyat
- 10 dk içinde kabuk bağlama, 45 dk içinde şekil verme
- Hızlı kürlenene formülasyon
- Yüksek başlangıç genleşmesi

Temizleme

- Kullandıktan sonra, tabancanın dışını ve ağzını, ayrıca lekeleri ve kiri illbruck AA290 Çok Amaçlı Temizleyici ile hızla temizleyin.
- Bu temizleyici ile taze köpük hemen çıkarılır.
- Köpük sertleştiyse, yalnızca mekanik yollarla temizlenebilir.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Uygulamadan önce Güvenlik Bilgi Formunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Sorunuz varsa bize ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye