

Açıklama

Tek bileşenli, nemle kürleşip genişleyen poliüretan köpük. FM330, genel yapı derzlerinde hava geçirmez bir boşluk dolgusu olarak kullanım için idealdir. Zeminden duvara ve duvardan tavana derzlerin sızdırmazlığı, boru ve servis geçişleri gibi uygulamalar için uygundur. %35'lik hareket uyum faktörü (MAF), bağlantıların bütünlüğünün korunmasını sağlar.

Teknik Bilgi

Özellik	Test Metodu	Sınıflandırması
Bileşim		Poliüretan Köpük
Yangın Sınıfı	DIN 4102-1	B3
Verimlilik		34 litre
Su Emme Değeri	EN 1609	0.2 kg/m ²
Yoğunluk	LAB 015	15 - 25 kg/m ³
Kabuklanma Süresi	FEICA TM 1014 at 23°C & 50% Bağıl Nemde	10 dakika
Kesme Süresi	FEICA TM 1005	45 minutes
Kürlenme Süresi		24 hours
Hava Geçirimsizlik	EN 12114	< 0.1 m ³ /(h.m) at ±1750 Pa
Hareket Kabiliyeti	FEICA TM 1013	50%
Basınç Dayanımı (10%)	FEICA TM 1011	11 kPa
Kopma Uzaması	FEICA TM 1018	50%
Isı İletkenliği	EN 12667	36 mW/m.K
Maksimum Akustik Yalıtımı	EN ISO 140-1 : 2005-03	63 dB
Uygulama Sıcaklığı		Ürün: +5°C ile +30°C arasında Ortam: -3°C ile +35°C arasında
Servis Sıcaklığı		Kısa Süreli: -40°C to +130°C Uzun Süreli: -40°C ile +90°C arasında
Saklama		Kuru ve gölge bir ortamda +10°C ile +25°C arasında saklanmalıdır. Kartuşların dik durduğundan ve herhangi bir ısıya ya da baskıya maruz kalmadığından emin olunuz.
Raf Ömrü		Belirtilen saklama koşullarında ve orijinal ambalajında saklandığında 24 ay.

Hazırlık

- Kullanımdan önce mutlaka ürün uygunluğunu teyit etmek için bir test yapınız.
- Döşeme kaplamalarını kağıt veya plastik bir film kullanarak koruyunuz.
- Yüzeyler kuru, katı, stabil ve montaj yapılacak panellerin yükünü taşıyabilir özellikte olmalıdır.
- Tüm inşaat kalıntılarını, tozu ve gresi yüzeylerden temizleyiniz.
- Gerekliyse yüzeyler nemlendirilerek kürlenme hızı arttırılabilir.



FM330

PERFECT ELASTIC FOAM PRO

Mükemmel Elastik PU Köpük PRO



FM330, genel inşaat derzlerinde hava geçirmez bir boşluk dolgusu olarak kullanım için idealdir. Zeminden duvara ve duvardan tavana derzlerin sızdırmazlığı, boru ve servis geçişleri gibi uygulamalar için uygundur. % 35'lik hareket uyum faktörü (MAF), hareket ve oturma durumunda contanın bütünlüğünün korunmasını sağlar.

Temel Faydalar

- Mükemmel akustik ve hava sızdırmazlığı performansına sahip yüksek performanslı PU köpük
- Hava geçirimsiz formülasyon - ISO 6589'a göre test edilmiştir
- Akustik performans - 60 dB'ye kadar bağlantı yalıtım indeksi
- Elastik performans - % 35'e varan hareket barınma, hareket durumunda contanın bütünlüğünü sağlar
- Sıfırın altındaki formülasyon - -3 ° C'ye kadar düşük sıcaklıklarda hala kullanılabilir

PERFECT ELASTIC FOAM PRO

Mükemmel Elastik PU Köpük PRO

Kullanım Kılavuzu

- Tüpü en az 20 kez iyice çalkalayınız. Koruyucu kapağı çıkarın ve tüpü illbruck polyester köpük tabancasına monte ediniz.
- Tüpü ters çevirin ve tüpün ağzını boşluğa getiriniz, tetiğe hafifçe basarak istenen akış hızını ayarlayınız.
- Köpüğün genişlemesine pay bırakmak için derzler tam doldurulmamalıdır. Optimum netice almak için derz derinliğinin yaklaşık %80'ine kadar dolum yapınız.
- En iyi sonucu almak için her zaman tüple dikey durumda çalışın ve supabın aşağı doğru bakmasını sağlayınız.
- Yatay yüzeylerde mutlaka tabancının ucundaki miktardan dışarı doğru ilerleyerek, dikey yüzeylerde ise yukarı doğru ilerleyerek çalışılmalıdır.
- Derin derzler doldurulurken ürünü katlar halinde uygulayın. Burada bir sonraki katı uygulamadan önce bir önceki katın kabuk tutmasını ve kısmen kürlenmesini bekleyiniz.
- Sonraki uygulama öncesi her kat arasına birkaç damla temiz su uygulanması, yapışmaya ve kürlenme hızına katkıda bulunur.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bize ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye