

Açıklama

Havadan ve/veya alt tabakadan nemi emerek sertleşen tek bileşenli poliüretan köpük. FM350, CFC, HCFC ve HFC içermez.

FM350, beton, duvar, taş, alçı, ahşap, fiber çimento ve metal gibi çoğu alt tabakaya ve ayrıca polistiren, PU köpük, polyester ve sert PVC gibi plastiklere mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Teknik Bilgi

Özellik	Test Yöntemi	Sınıflandırması
Bileşim		Poliüretan Köpük
Bileşenler		1K
Özellik		extra yüksek verimli
Kürlenme		Nemle kürlenir
Yoğunluk	EN 17333-1	15 - 25 kg/m ³
Kabuklanma	EN 17333-3	10 dakika
Kesilme Zamanı	EN 17333-3	45 dakika
Kürlenme Zamanı		24 saat sonrasında
Ürün verimliliği	EN 17333-1	54 litre
Litre başı verim	EN 17333-1	61 litre
Vullingsgraad in voeg		80 %
Basınç Dayanımı	EN 17333-4	76 kPa
Esneklik	EN 17333-4	21%
Kesme Mukavemeti	EN 17333-4	55 kPa
Maksimum Akustik Yalıtım	EN ISO 10140	60 db
Luchtdichtheid	BRL2804 - 4.2.2	-
Sıkıştırma Dayanımı %10	EN 17333-4	34 kPa
Su Emme Değeri	EN 1609	0,2 kg/m ²
Isı İletkenliği λ	EN 12667	0,036 W/m.K
Yangın Sınıfı	DIN 4102-1	B3
Uygulama Sıcaklığı	23°C 50 % Bağıl Nemde	-40°C ile +90°C arasında
Servis Sıcaklığı	23°C 50 % Bağıl Nemde	-40°C ile +130°C arasında
İşleme Sıcaklığı	23°C 50 % Bağıl Nemde	-10°C ile +35°C arasında
Depolama Sıcaklığı		+20°C
Raf Ömrü		24 ay

Hazırlık

- Yüzeyler hafif nemli, yeterince yük taşınmalı ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Gerekirse, (gözenekli) alt tabakayı önceden hafifçe nemlendirin.
- Yalıtım levhaları gibi deforme olabilen bileşenler önceden yeterince emniyete alınmalıdır.



FM350

PERFECT FOAM PRO

Mükemmel PU Köpük PRO



Düşük ortam sıcaklıklarında bile bağlantı derzlerinin ve çatlakların sızdırmazlığını ve yalıtımını sağlamak ve doldurmak için idealdir. Bunun yanında kat döşemeli bölme duvarlar ve karşılıklı bölme duvarlar, doğrama ve kapı çerçeveleri ile prefabrik elemanlar arasındaki ayar ve montaj boşlukları, kirişler ve çatılar, boru geçişleri ve borular ve yalıtım levhalarının birleşim noktalarının sızdırmazlığını sağlar.

Temel Faydalar

- Aynı boyuttaki standart bir köpüğe kıyasla daha fazla metre verimi (+%50)
- -10°C'de uygulanabilir. (Ürün sıcaklığı > 5°C)
- Isıya, suya ve birçok kimyasala dayanıklıdır
- Üzeri boyanabilir ve sıva ile bitirilebilir
- İsrafi azaltır ve zamandan tasarruf sağlar
- Daha uzun raf ömrü: 24 ay

Kullanım Kılavuzu

- Tüpü en az 20 kez iyice çalkalayınız. Koruyucu kapağı çıkarın ve tüpü illbruck polyester köpük tabancasına monte ediniz.
- Tüpü ters çevirin ve tüpün ağzını boşluğa getiriniz, tetiğe hafifçe basarak istenen akış hızını ayarlayınız.
- Köpüğün genişlemesine pay bırakmak için derzler tam doldurulmamalıdır. Optimum netice almak için derz derinliğinin yaklaşık %80'ine kadar dolum yapınız.
- En iyi sonucu almak için her zaman tüple dikey durumda çalışın ve supabın aşağı doğru bakmasını sağlayınız.
- Yatay yüzeylerde mutlaka tabancanın ucundaki miktardan dışarı doğru ilerleyerek, dikey yüzeylerde ise yukarı doğru ilerleyerek çalışılmalıdır.
- Derin derzler doldurulurken ürünü katlar halinde uygulayın. Burada bir sonraki katı uygulamadan önce bir önceki katın kabuk tutmasını ve kısmen kürlenmesini bekleyiniz.
- Sonraki uygulama öncesi her kat arasına birkaç damla temiz su uygulanması, yapışmaya ve kürlenme hızına katkıda bulunur.

Temizleme

- Kullandıktan sonra tabancayı AA290 Tabanca Temizleyici ile iyice yıkayın.
- Taze köpük, AA290 Tabanca Temizleyici, AA292 Temizleme Mendili veya AA295 Natufix ile (hemen) çıkarılabilir.
- Alt tabakanın zarar görmemesine dikkat edin. Küreleşmiş köpük sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Lütfen dikkate alınız.

- Kullanmadan önce etiketteki tehlike açıklamalarını okuyun.
- İyi havalandırılan yerlerde taşıyın, sigara içmeyin, gözlerinizi koruyun, eldiven ve iş elbisesi giyin.
- Yerleşim alanlarında kullanıldığında, halı ve mobilyaları kağıt veya plastik film ile kaplayın.
- Vanayı yapıştırmamak için kutuyu dik olarak saklayın.
- Silikon, Teflon, polietilen ve yağlı yüzeyler için FM350 önerilmez.
- UV'ye maruz bırakılmamalıdır.
- FM350, derzlerin ve derzlerin yangına dayanıklı sızdırmazlığı için uygun değildir, Nullifire FF197 Yangına Dayanıklı Köpük kullanın.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bize

ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye