

Açıklama

FM365, genel boşluk doldurma, yapıştırma ve yalıtım uygulamaları için uygun, hızlı kürlen, yüksek verimli, tek bileşenli tabanca sınıfı genişleyen poliüretan köpüktür.

540ml üründen - 40 litre verim.

Hem tabanca hem de nozul uygulanabilmesi için çift kullanımlı bir kapağa sahiptir.

Teknik Bilgi

Özellik	Test Methodu	Sınıflandırma
Bileşim		Poliüretan köpük
Yangın Sınıfı	DIN 4102-1	B3
Verimlilik	FEICA TM1003	40 litres
Su Emme Değeri	EN 1609	0.2 kg/m ²
Yoğunluk	LAB 015	10 - 15 kg/m ³
Kabuklanma Süresi	FEICA TM 1014	8 dakika
Kesme Süresi	FEICA TM 1005	45 dakika
Kürlenme Süresi		24 saat
Basınç Dayanımı (10%)	FEICA TM 1011	21.7 kPa ıslak 23.5 kPa kuru
Kopma Uzası	FEICA TM 1018	69% ıslak 35% kuru
Isı İletkenliği	EN 12667	36 mW/m.K
Uygulama Sıcaklığı/Ürün:		+20°C
	Ortam:	+5°C ile +35°C arasında
Servis Sıcaklığı		Kısa Süreli: -40°C ile +130°C arasında Uzun Süreli: -40°C ile +90°C arasında
Storage		Kuru ve gölge bir ortamda +10°C ile +25°C arasında saklanmalıdır. Kartuşların dik durduğundan ve herhangi bir ısıya ya da baskıya maruz kalmadığından emin olunuz.
Shelf Life		Belirtilen saklama koşullarında ve orijinal ambalajında saklandığında 18 ay.

Hazırlık

- Kullanımdan önce mutlaka ürün uygunluğunu teyit etmek için bir test yapınız.
- Döşeme kaplamalarını kağıt veya plastik bir film kullanarak koruyunuz.
- Yüzeyler kuru, katı, stabil ve montaj yapılacak panellerin yükünü taşıyabilir özellikte olmalıdır.
- Tüm inşaat kalıntılarını, tozu ve gresi yüzeylerden temizleyiniz.
- Gerekirse yüzeyler nemlendirilerek kürlenme hızı artırılabilir.



FM365

MAX FOAM

Mega Köpük

İç ve Dış Kullanım için uygundur.

FM365, genel boşluk doldurma, yapıştırma ve yalıtım uygulamaları için uygun, hızlı kürlen, yüksek verimli, tek bileşenli tabanca sınıfı genişleyen poliüretan köpüktür. Uygulamalar, pencere ve kapıların, yalıtım panellerinin ve yangına dayanıklı olmayan boru geçişlerinin çevre sızdırmazlığını ve sabitlemesini içerir.

Sadece 540ml üründen 40 litre verim.

Hem tabanca hem de nozul uygulanabilmesi için çift kullanımlı bir kapağa sahiptir.

Temel Faydalar

- Çeşitli bina ve inşaat uygulamalarında derzlerin ve boşlukların doldurulması, sızdırmazlığı ve yalıtılması için ideal
- Yüksek verimli uygulama - derz, genişleme sonrası sadece %60'a kadar doldurma gerektirir
- Hızlı sertleşen formülasyon - köpük 8 dakika içinde yapışmaz ve 45 dakika içinde kesilebilir veya düzeltilebilir
- Beton, tuğla, taş, alçı, ahşap, fiber beton, metal, PVC ve polistirene güçlü bir bağ oluşturur

Kullanım Kılavuzu

- Tüpü en az 20 kez iyice çalkalayınız. Koruyucu kapağı çıkarın ve tüpü illbruck polyester köpük tabancasına monte ediniz.
- Tüpü ters çevirin ve tüpün ağzını boşluğa getiriniz, tetiğe hafifçe basarak istenen akış hızını ayarlayınız.
- Köpüğün genişlemesine pay bırakmak için derzler tam doldurulmamalıdır. Optimum netice almak için derz derinliğinin yaklaşık %80'ine kadar dolum yapınız.
- En iyi sonucu almak için her zaman tüple dikey durumda çalışın ve supabın aşağı doğru bakmasını sağlayınız.
- Yatay yüzeylerde mutlaka tabancının ucundaki miktardan dışarı doğru ilerleyerek, dikey yüzeylerde ise yukarı doğru ilerleyerek çalışılmalıdır.
- Derin derzler doldurulurken ürünü katlar halinde uygulayın. Burada bir sonraki katı uygulamadan önce bir önceki katın kabuk tutmasını ve kısmen kürlenmesini bekleyiniz.
- Sonraki uygulama öncesi her kat arasına birkaç damla temiz su uygulanması, yapışmaya ve kürlenme hızına katkıda bulunur.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Kullanım öncesinde güvenlik bilgi formu okunmalı ve anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bize ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye