

Açıklama

Özellikle hızlı ve istikrarlı çalışma için tasarlanmış olup, neme, ısıya, kötü hava şartlarına (UV hariç) ve bazı kimyasallara karşı dayanıklıdır. Tüm standart yapı yüzeyleri üzerinde mükemmel bir yapışma sağlar: beton, tuğla, taş, alçı, ahşap, çimento ve mineral lif betonu, sentetik malzemeler (polistren, polyester, sert PVC, sertleştirilmiş poliüretan köpük). İyice kürlendikten sonra boyanabilir.

Ambalaj

Renk	400 ml kutu
	12 adet/kutu
Yeşil (işlem sonrası)	FM710327918

Kutunun hacmi 400 ml'dir ve 2K bileşeni için bir aktivasyon sistemi ile donatılmıştır.

Teknik Bilgi

Özellik	Standart	Şartname
Malzeme türü		Poliüretan Prepolimer
Bileşenler		2K
Karakter		Hızlı kürlenme
Kürlleme		Aktivatör ve nem ile
Yoğunluk	EN 17333-1	30 - 35 kg/m ³
Kabuklanma süresi	EN 17333-3	2 dakika
Kesme süresi	EN 17333-3	10 dakika
Verim	EN 17333-1	12 litre
Litre başına verim	EN 17333-1	30 litre
Ekleme doldurma derecesi		% 50
Gerilme direnci	EN 17333-4	180 kPa
Esneleme	EN 17333-4	% 15
Kesme mukavemeti	EN 17333-4	75 kPa
Bozulma (MTV)	EN 17333-4	-
Akustik yalıtım, maks.	EN ISO 10140	60
Hava sızdırmazlığı	BRL2804 - 4.2.2	-
Basınç Dayanımı %10	EN 17333-4	130 kPa
Su soğurumu	EN 1609	0,2 kg/m ²
Termal iletkenlik katsayısı λ	EN 12667	0,0308 W/m.K
Yangın sınıfı	DIN 4102-1	B2
Uygulama Sıcaklığı	Uzun Süreli	-40°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı	Kısa Süreli	-40°C ile +130°C
Uygulama Sıcaklığı		+10°C ile +25°C
Depolama sıcaklığı, maksimum		+20°C
Raf ömrü		9 ay

Spesifikasyonlar +23 °C ve %50 r.h'ye dayanmaktadır.

Hazırlık

- Yüzeyler hafif nemli, yeterince yük taşınmalı; ayrıca toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
- Gerekirse, (gözenekli) alt tabakayı önceden hafif ıslatın.
- Yalıtım levhaları gibi deforme olabilen bileşenler önceden yeterince emniyete alınmalıdır.

Kullanım Kılavuzu

FM710, özellikle bina iç çerçevelerinin, kapı çerçevelerinin, kepenk kutularının yalıtım ve montajı ile boşlukların doldurulması için uygundur. Bu ürün ayrıca ses geçirmezlik ve ısı yalıtımında tamamlayıcı unsur olarak kullanılabilir.



FM710

2C FIX FOAM

2C Fix Köpüğü



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]



FM710 2C FIX FOAM, kapı ve pencere çerçevelerinin montajı, su darbesi ve eşik bağlantılarının sızdırmazlığı, boşlukların doldurulması ve derzlerin sızdırmazlığı için çok uygun 2K PU köpüktür.

Temel Faydalar

- Sınırlı genleşme
- Birçok malzeme üzerinde mükemmel yapışma kabiliyeti
- Çok kısa kürlenme süresi sayesinde kullanıma hızlı dönüş
- Mükemmel denge ve yüksek yoğunluk

Temizleme

- Kullandıktan sonra tabancayı AA290 Tabanca Temizleyici ile iyice yıkayın.
- Taze köpük, AA290 Tabanca Temizleyici, AA292 Temizleme Mendili veya AA295 Natufix ile (hemen) çıkarılabilir.
- Alt tabakanın zarar görmemesine dikkat edin. Kürleşmiş köpük sadece mekanik olarak temizlenebilir.
- Kürleşmiş poliüretan köpük kimyasal olarak inerttir ve bu anlamda insanlara ve çevreye zararsızdır.

Lütfen dikkate alınız.

- Kullanmadan önce etiketteki açıklamaları okuyun.
- İyi havalandırılan yerlerde bulundurun, sigara içmeyin, gözlerinizi koruyun, eldiven ve iş elbisesi giyin.
- Yerleşim alanlarında kullanıldığında, halı ve mobilyaları kağıt veya plastik film ile kaplayın.
- Bus aktivasyondan sonra 3 dakikaya kadar işlenebilir.
- Vanayı yapıştırmaktan kaçınmak için dikey olarak saklayın.
- FM710, silikon, Teflon, polietilen ve yağlı yüzeyler için önerilmez.
- UV'ye maruz bırakılmamalıdır.
- Otobüsleri harici bir ısı kaynağıyla ısıtmayın.
- FM710, yangına dayanıklı geçişler için uygun değildir; Bunun için Nullifire [FF197 Yangına Dayanıklı Köpük](#) kullanın.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

- İşlem sırasında genel mesleki hijyene uyun.
- Eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.
- Kürleşmiş köpük sadece mekanik olarak temizlenebilir.
- Ek bilgi için ambalaj üzerindeki etikete ve/veya güvenlik bilgi formuna bakın.

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye