

Açıklama

Çok hızlı kürlenen çift bileşenli poliüretan köpük.

Ambalaj

Renk	210 ml ikili kartuş 16 adet/kutu
Krem	FM790327933

Teknik Bilgi

Karakteristik	Norm	Şartname
Bileşim	2K	Prepolimer ve aktivatör
Karakter		Yarı esnek
Yoğunluk	EN 17333-1	45 kg/m ³
Kürleme (sistem)		Kimyasal reaksiyon
Kabuklanma süresi	EN 17333-3	2 dakika
Kesme süresi	EN 17333-3	5 dakika
Kartuş başına verim	EN 17333-1	3,5 litre
Basınç Dayanım	EN 17333-4	114 kPa
Kopma Uzaması	EN 17333-4	%13
Basınç Dayanım	EN 17333-4	52 kPa
Su Soğurumu	EN 1609	%0,2 vol.
Yangın Sınıfı	DIN 4102 -1	B2 (MPA-P-NDS04-205)
Termal iletkenlik katsayısı	EN 12667	40 mW/m.K
Uygulama Sıcaklığı	Uzun Süreli	-40°C ila 90°C arasında
Uygulama Sıcaklığı	Kısa Süreli	-40°C ila 130°C arasında
Uygulama Sıcaklığı	Ortam Sıcaklığı	5°C ila +35°C
Uygulama Sıcaklığı	Tüp	5°C ila +30°C
Raf ömrü		6 ay

Hazırlık

Yüzeyler, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.

Kullanım Kılavuzu

illbruck FM790, özellikle ahşap kapıların kapı kasaları ve kapı çerçevelerinin montajı için çok uygundur.

Temizleme

Tabancayı, köpük tüpünü çıkarıp bunun yerine bir AA290 Poliüretan Köpük Temizleyicisi tüpü takarak temizleyiniz. Fazla köpüğü hemen AA290 Poliüretan Köpük Temizleyicisi veya aseton ile gideriniz. Devam etmeden önce, temizlenmesi gereken yüzeyin solvente karşı dayanıklı olduğundan emin olunuz. Kürlenmiş köpük sadece mekanik yolla çıkarılabilir.

Lütfen dikkate alınız.

- Kullanmadan önce etiketteki açıklamaları okuyun.
- Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın, gözleri koruyun, eldiven ve iş elbisesi giyin.
- Yerleşim alanlarında kullanıldığında, halı ve mobilyaları kağıt veya plastik film ile kaplayın.
- Teflon, polietilen veya yağlı yüzeylere yapışmaz.
- UV'ye maruz bırakılmamalıdır.



FM790

2C POLİÜRETAN KÖPÜK

2C Doğrama Çevresi Köpüğü

2C DOĞRAMA ÇEVRESİ KÖPÜĞÜ, kapı ve pencere çerçevelerinin montajı, su darbesi ve eşik bağlantılarının sızdırmazlığı, boşlukların doldurulması ve açıklıkların sızdırmazlığı için 2 bileşenli bir PU köpüktür.

Temel Faydalar

- Kapı kasalarının hızlı bir şekilde ve basınç uygulamadan montajı
- 90 saniye sonra kesilecek kadar kürlenme
- 4,5 l'ye kadar randıman
- 20 dakika sonra sökülebilir çerçeve ayırma düzeneği

FM790

2C POLIÜRETAN KÖPÜK

2C Doğrama Çevresi Köpüğü



Sağlık + Güvenlik Önlemleri

İşleme sırasında genel hijyen kurallarına uymanızı tavsiye ederiz. Eldiven ve koruyucu gözlük kullanın. Kırışmış köpüğü sadece mekanik olarak çıkarın. Ek bilgi için ambalaj üzerindeki etiketi okuyabilir ya da bizimle [iletişime](#) geçebilirsiniz.

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye