

Açıklama

SB860, tek komponentli, kürlenmeyen ve kurumayan, uzun ömürlü ve mükemmel yapışma özelliğine sahip derz dolgu malzemesi olarak kullanılan butil mastiktir. Giydirme cephelerin derzlerinde **hava ve su buharına karşı** geçirimsizlik sağlar.

Ambalaj

310 ml kartuş (12 kartuş/koli)

Renk: Beyaz, gri, siyah

Teknik Bilgi

Özellikler	Standartlar	Değerler
Reaksiyon sistemi		Polibüten hava kurutma yüzeyi
Özgüt ağırlık	DIN 52451	1.8
Kabuklanma süresi 1)		48 saat
Hareket kabiliyeti	ISO 11600	% 6± %1
Kopma anındaki gerilme direnci	ISO 37	0,70 N/mm2
Büzülme	DIN 52451	En fazla %2
Akma		Yok
Uygulama sıcaklığı		+5°C ila + 30° C
Sıcaklık dayanımı		20° C ila + 80° C
UV ışınlarına dayanım		Orta
Saklama		Serin, kuru bir yerde orjinal ambalajı içerisinde +5°C ile +25°C arası
Raf ömrü		12 ay

1)23°C de %50 bağıl nemde

Hazırlık

- Sıkıştırılmış bir hava tabancasıyla uygulama yapıldığı durumda, maksimum basınç 3 bar olmalıdır .
- Derzler temiz, kuru olmalı ve tozdan, yağdan, eski sızdırmazlık malzemelerinden, tutunmayı engelleyebilecek diğer maddelerin kalıntılarından arındırılmalıdır.
- Beton ve harç gibi alt katmanların düzgün şekilde temizlenmesi tavsiye edilir (gerekirse zımparalayınız).
- Çözücünün buharlaşması için yeterli zaman bırakınız.
- Tozlu yüzeylerin üzerinde, ilk olarak uygun bir astarla yüzeyi uygun hale getirmek gerekir.



SB860

BUTYL MASTIC

Butil Mastik

Giydirme cephelerin derzlerinde hava ve su buharına karşı geçirimsizlik sağlamak üzere kullanılır.

SB860 aşağıdaki alanlarda kullanılır :

- Statik bağlantı derzlerinde veya düşük hareketli derzlerinde
- Mekanik gerilme bulunmayan birleşim yerlerinde sızdırmazlık
- Metal/galvaniz çelik levha gibi malzemelerde sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.

Temel Faydalar

- Birçok yüzeye mükemmel yapışma
- Hava ve su buharına karşı geçirimsizlik
- Statik veya düşük hareketli derzlerde sızdırmazlık
- Uygulanan yüzeylerde sarkma yapmaz
- Yüzey oluşumundan sonra boyanabilir (Uyumluluk testleri önceden yapılmalıdır)
- İçeriği alt katmanlara nüfuz etmez

Kullanım Kılavuzu

- Derz derinliğe uygun olacak şekilde derz dolgusunu uygulayınız.
- Alt katmanların yağ, katran ve doğal kauçuk esaslı malzemelerin yanısıra, kloropren veya EPDM içermesi uygun değildir.
- Kusursuz bir görünüm için, derzin her iki tarafına yapışkan bant yerleştirip, içine SB860 sıkılarak tümüyle doldurmaya özen göstermenizi tavsiye ederiz.
- Mastiği sıkınız ve AA310 spatula yardımıyla pürüz kalmayacak şekilde düzleştiriniz.
- Bu aşama, spatulanın ucuna bir miktar AA300 yumuşatma sıvısının püskürtülmesi suretiyle kolaylaştırılabilir (karışım : 2 litre su için, dozaj 2 şişe)
- Sağlam yapışmasını sağlamak için, film tabakası oluşmadan önce derzin kenarlardan taşan fazlalıklar alınarak düzleştirilmelidir .
- Yüzeydeki mastiğin çatlamasını önlemek için yapışkan bantları hemen kaldırınız.

Temizleme

SB860 kürlenmesi tamamlanmadan AA409 veya diğer temizlik ürünleri ile çıkarılabilir. Kürlenmesi tamamlanmış ürün yalnızca mekanik yollar ile çıkarılabilir (Örn. bıçak, falçata).

Ek not

- SB860'ın katran veya zift ile temas ettirilmesi önerilmez.
- EPDM ve neopren, temizlik ürünleri, belirli yapıştırıcılar, sızdırmazlık ürünleri, kimyasallar, boyalar ve solventler gibi organik elastomerlerin etkisi altında renk değişiklikleri (sararma) oluşabilir.
- Ürünün çıkışına engel olabilecek, alkol bazlı bileşikler içeren maddelerin yakınında bulundurmayınız.

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



tremco illbruck Dış Ticaret A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21 No: 78
34235 Esenler/İstanbul,
Tel +90 212 438 44 66
Fax +90 212 438 45 65