

Açıklama

ME508, en iyi yapışma ve buhar kontrolü sağlamak üzere membranın tüm genişliği boyunca kendinden yapışkanlı olan, dokumasız bir yün laminattır. Pratik kendinden yapışkanlı illbruck ME508 TwinAktiv VV, doğrama bağlantı derzlerinin hızlı ve kolay bir şekilde kapatılmasını sağlar. Üzeri komple sıvanabilir, iç ve dış mekanlarda kullanılabilir ve RAL kalite derneği FDKS'nin tavsiyelerini karşılar. Filmin esnek versiyonu, %30'un üzerinde hareketi emen piyasadaki tek dokunmamış filmidir. Yapıştırıldıktan sonra film, sürekli yağmur gibi tüm hava koşullarına meydan okur.

Ambalaj

Ürün No	Rulo Genişlik	Rulo Uzunluk	Rulo/Koli
500250	EW70	25 M	4
500251	EW100	25 M	3
500252	EW140	25 M	2
500290	EW200	25 M	1

Membran Kalınlığı: 0,5 mm

Teknik Bilgi

Özellik	Test Yöntemi	Sonuç
Alevlenebilirlik Sınıfı	DIN4102	B2 (normal alevlenebilir)
Su Buharı Geçirgenliği	EN ISO 12572	sd değeri 0,4 - 20 m
Su Penetrasyonu Direnci	EN 1928	W1
Şiddetli Yağmura Direnç	EN 1027	1050 Pa
Su Geçirmezlik	EN 13859	W1, 2000 Pa karşılık gelmektedir
Hava Geçirmezlik	EN 1026	<0,1 m ³ / [h.m(da Pa)n]
İnşaat Malzemeleri ile Uyumluluk	DIN 52452	Gereksinimleri karşılar
UV Stabilitesi		9 aya kadar dayanım
Hizmet Sıcaklığı		-40°C ile +80°C arası
Uygulama Sıcaklığı		-5°C ile +40°C arası
Depolama		Gölgeli ve kuru koşullarda saklayınız.
Raf Ömrü		Orijinal açılmamış ambalajında, önerildiği şekilde saklandığında 24 ay

Hazırlık

- Yapıştırma yüzeyi kuru, yağsız, gres toz ve diğer yapışkan önleyici bileşenlerden arındırılmış olmalıdır.
- Uygulamadan önce ürünün yapışkanlı yüzeyi test edilmelidir.



ME508

I-MEMBRANE PRO

Kendinden Yapışkanlı Membran İç Dış Mekan



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]



[Translate to Türkçe (tr):]

[Translate to Türkçe (tr):]

- Özellikle ıslak sıva uygulanacak pencere bağlantı derzlerinin sızdırmazlığı için kullanılır.
- Güçlü ve güvenilir kendinden yapışkanlı, hemen hemen her türlü malzemeye (ör. duvar, beton, PVC, metal, ahşap ve tüm normal yalıtım malzemeleri (EPS, XPS, PUR sert köpük) yapımıyı mümkün

Kullanım Kılavuzu

Doğrama Çevresi Montajı:

- Kendinden yapışkanlı dar filmi çerçeveye yapıştırın. Kendinden yapışkanlı pencere profili ile en az 10 mm tam temas halinde olmalıdır. Aksi takdirde, ürün performansında azalma gözlenebilir.
- Doğramanın tüm uzunluğu boyunca ürünü yapıştırın ve folyonun köşelerde çıkıntı yapmasına izin verin, böylece açıklıkta en az 30 mm'lik bir yapışkan genişliği oluşturulabilir.
- Doğrama çevresine kendi üzerine katlanarak uygulanabilir veya her köşede başlangıç ve başlangıç/bitiş bölümlerinde 50 mm'lik bir örtüşme sağlayan dört ayrı şerit uygulanabilir.
- Folyoyu katlayın ve katlayın. Film kapalı bir köşe çıkıntısı oluşturur.
- Mühürlenecek tüm taraflar folyo ile sağlanana kadar diğer taraflarda aynı şekilde devam edin.
- illbruck ME508 TwinAktiv VV hem içeride hem dışarıda kullanılabilir.

Cephe/ Duvar Üzeri Montaj:

DIN 4108-7'ye göre binada düzensizlik olması durumunda düzgün bir açığa çıkarma çizgisi zorunludur.

- Membrani uygulamayı planladığınız alana göre hizalayın.
- Nemli bir bez veya süpürge ile uygulama alanını kurutun, toz, yağ, gris gibi yapışmayı önleyici bileşenleri temizleyin, gerekirse ME902 astar kullanın.
- Geniş kendinden yapışkanlı yüzeyin üzerindeki filmi kaldırın ve mümkün olduğunca kırışksız olarak uygulama alanına yapıştırın. Minimum 30 mm yapıştırıcı genişliği öneriyoruz.
- Bir membran silindiri ile dikkatlice üzerinden geçerek pürüzsüz bir şekilde yapıştırdığınıza emin olun.
- Membran, piyasada bulunan harçlarla sıvanabilir veya inşaat dispersiyon boyaları ile boyanabilir. Devam etmeden önce ufak bir miktar ürün ile test yapmanızı öneririz.
- ME508, polistiren sert köpük levhalara mükemmel şekilde yapışır
- Pencere pervazlarının altında ikinci bir sızdırmazlık seviyesi olarak kullanılabilir.
- Çevre derzinde ısı yalıtımı sağlamak ve soğuk köprüyü engellemek için illbruck FM330 Pro Hava Sızdırmazlık Köpüğü'nü derz içerisine uygulayınız. ME508'i uygulamadan önce köpüğün kürlendiğine emin olunuz.

Temizleme

Uygulama yapılacak alanın kuru, kirden, yağdan, tozdan ve yapışmayı engelleyecek herhangi bir bileşenden arındırılmış olduğuna emin olunuz.

Lütfen dikkate alınız.

Tüm kendinden yapışkanlı membranların doğrama veya yapı üzerine uygulanırken yapışkan tarafının tam olarak yapıştığından emin olunuz. Uygusama sonrası membran silindiri yardımı ile tam yapışmanın sağlandığından emin olunuz. ME508'i 12 m'yi aşan uygulamalarda kullanmayınız. (gerekirse 50mm'lik üst üste bindirme derzleri oluşturunuz) Uygulama sırasında uzunluk boyunca esnemededen kaçınınız. Düşey uygulamalarda üst membran uzunluğunu aşağıya yapıştırınız.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Güvenlik bilgi formunu uygulamadan önce okuyup anladığınızda emin olunuz. Sorunuz olursa bizimle iletişime geçiniz: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

Sarfiyat

ME508 i3 sisteminin bir parçası olarak sunulmaktadır. i3 uygulama kurallarına uyulduğunda 15 yıl ürün garantisi verilmektedir.

Sertifikalar

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye