

Açıklama

FA870, lekelenme yapmayan, nötr kirlenen bir silikondur. Granit, limestone, traverten, mermer gibi doğal taşların hareket ve birleşim derzlerinde uzun süreli sızdırmazlık sağlar.

Ambalaj

400 ml sosis (25 sosis/koli)

Renk: Beyaz, açık gri, koyu gri, beton grisi, antrasit, siyah, portland (hafif kumtaşı) ve koyu kumtaşı

Teknik Bilgi

Özellik	Standartlar	Sonuçlar
Özellik		Silikon yapıştırıcı
Özgül ağırlık		1.02
Kıvam	ISO 7390, profil U20	Sarkma yapmaz
Shore A sertliği	ISO 868	20
Kabuk bağlama süresi	23°C, %50 bağıl nemde	10 - 15 dakika
Kürlenme süresi		Yaklaşık 30 dakika
Kuruma hızı	23°C, %50 bağıl nemde	2-3 mm/gün
Çekme dayanımı	ISO 8339	0,9 MPa
%100 Uzama katsayısı	ISO 8339	0,8 MPa
Kopma uzaması	ISO 8339	%200
Hareketi karşılama		±%20
Elastik kazanım	ISO 7389	%95
Uygulama sıcaklığı		+5°C ile +40°C arası
Çalışma sıcaklığı aralığı		-40°C ile +160°C arası
Saklama		+5°C ila +25°C arasında kuru halde saklayınız.
Raf ömrü		Tavsiye edildiği şekilde orijinal kapalı kabında saklandığında 18 ay.

Hazırlık

Gerekli Aletler

- Kartuş tabancası ve keskin bıçak.

Astarlama

- FA870, birçok standart yapı malzemesine astar gerektirmeden mükemmel yapışma sağlar. Özel durumlar için veya herhangi bir tereddüdünüz varsa lütfen uygulamaya özel ihtiyaçlarınızı değerlendirmek üzere Tremco CPG Turkey Satış Temsilciniz ile görüşünüz.

Yüzeyin Hazırlanması



FA870

NATURAL STONE SEAL

Doğal Taş Silikonu



FA870, leke bırakmayan, nötr kirlenen bir silikon dolgu macunudur. Granit, limestone, mozaik, kireçtaşı, traverten, kumtaşı, kuvarsit, mermer gibi doğal taşlar arasındaki bağlantı ve hareket derzlerinin yanı sıra beton, seramik gibi diğer geleneksel malzemelerle metaller, cam, PVC ve astarlanmış ahşap bağlantı derzleri için uzun süreli sızdırmazlık sağlar.

Temel Faydalar

- Doğal taşlar için leke yapmayan formülasyon
- UV ve hava şartlarına dayanımlı
- Hızlı kürlenme (10-20 dk arasında kabuk bağlama)

- Birleşme yüzleri temiz, kuru ve tozdan, yağdan, gresten, eski mastikten ve yapışmayı bozabilecek her türlü kirkalıntısından arındırılmış olmalıdır. Daha önceden uygulanmış mastik mekanik olarak temizlenmelidir.
- Çift bez yöntemini kullanarak uygun bir temizleme solventi ile iyice temizleyin, burada birinci beze temizleme ürünü dökülerek kirlenici maddeler kabartılır, ve ikinci temiz ve kuru bez kullanılarak kalan temizleme maddesi giderilir.
- Maskeleme bandı uygulayarak komşu yüzeylerin kirlenmesini önleyiniz.
- Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen Tremco CPG Turkey Satış Temsilciniz ile görüşünüz.

Kullanım Kılavuzu

FA870, leke bırakmayan, nötr kurlaşan bir silikon dolgu macunudur. Granit, limestone, mozaik, kireçtaşı, traverten, kumtaşı, kuvarsit, mermer gibi doğal taşlar arasındaki bağlantı ve hareket derzlerinin yanı sıra beton, seramik gibi diğer geleneksel malzemelerle metaller, cam, PVC ve astarlanmış ahşap bağlantı derzleri için uzun süreli sızdırmazlık sağlar.

Derz Arka Dolgusu

Derin derzler, FM617 360° Poliüretan Köpük gibi onaylı bir malzeme ile doldurulmalıdır. Hareketli derzlerde, mastik derinliğini kontrol etmek ve üç kenarlı yapışmayı önlemek amacıyla derze polietilen derz dolgusu ile altlık yapınız.

Uygulama

- Esas uygulamaya geçmeden önce kullanma uygunluğu ve uyumluluğunu teyit etmek amacıyla her zaman deneme yapınız.
- Uygulama, BS 8000:16 - "Yapılarda derzlerin mastiklerle yalıtılmasına ilişkin uygulama yönetmeliği"ne uygun yapılmalıdır.
- Klasik mekanik tabanca veya elektrikli ekipman kullanarak +5°C ila +40°C arası bir sıcaklıkta uygulayınız.
- Birleşme yüzeylerine tam, iyi temas sağlanması için fazlalıklar keski ile alınmalıdır.
- Ürünün hızlı kabuk bağlaması nedeniyle keski işlemi gecikme olmadan yapılmalıdır.

Temizleme

Fazla silikonu AT200 Yüksek Dayanımlı Temizleyici ile temizleyin. Temizleme öncesinde yüzeyin çözücü özellikte olmasını sağlayın. Kirlenmiş silikon sadece mekanik yolla temizlenebilir.

Lütfen dikkate alınız.

Polietilen, silikon, butil, kauçuk, neopren, EPDM, bitümlü veya katran içeren yüzeylerde uygulanmak için uygun değildir. Bitümlü veya katran içeren yüzeylerle temas renk bozulmasına ve başarısız yapışmaya neden olabilir. Uygulama öncesi küçük bir yüzeyde test edilmesi önerilmektedir. Doğal taşlar üzerinde ek yüzey işlemleri yapılacaksa, öncelikle ürünün kuruduğundan emin olunuz.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

Ürün uygulanmadan önce Güvenlik Bilgi Formu okunup anlaşılmalıdır. Sorunuz olursa bize ulaşın: https://www.illbruck.com/tr_TR/iletisim/

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye