

Açıklama

SP141, hibrid polimer teknolojisine sahip nötr çapraz bağlamalı, tek bileşenli ve yüksek modüllü elastikiyete sahip bir ayna yapıştırıcıdır. Çapraz bağlanma nem emme ile gerçekleştirilir. DIN 1238 normunun gerekliliklerini karşılayan SP141 değişik uygulama yüzeylerinde ve aynalarda kullanılır.

Ambalaj

- 310ml kartuş
- Servis aralığı: Renkli

Kod	Renk	Karton
İNŞAAT GRUBU		
341404	Beyaz	12 x 310ml kartuş

Teknik Bilgi

Özellikler	Standartlar	Değerler
Yoğunluk	DIN 52 451-A	1,65
Tutarlılık		Tiksotropik
Kabuk oluşum süresi	23°C ve %50 B.N.	15dak.
Çapraz bağlama hızı	23°C ve %50 B.N.	24 saat sonra: yaklaşık 2,5 mm
Kuruma	DIN 53 505	55
%100'de esneklik modülü	DIN 53 504 S2	2,2 N/mm ²
Gerilme direnci	DIN 53 504 S2	2,6 N/mm ²
Kesme kuvveti	ISO 1465	1,4N/mm
Uygulama sıcaklığı		+5°C ila +40°C
Sıcaklık direnci		-40°C ila +90°C
Koruma		Orijinal kapalı ambalajında, +5°C ile +25°C arasında, serin ve kuru yerde
Depolama		18 ay

Hazırlık

- Basınçlı hava tabancası ile uygulamada maksimum basınç 3 bar'dır.
- Tüm yüzeyler sağlam, kuru, tozsuz, yağ alınmış ve yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır.



SP141

HYBRID STICKS MIRRORS

Ayna Yapıştırıcı

SP141, DIN 1238 standardının gereksinimlerini karşılayan çok çeşitli alt tabakalar üzerine aynaların ve lake camın yapıştırılması için uygundur. Ancak, sonucu etkileyebilecek birçok dış faktör göz önüne alındığında, özel testler önerilir.

Temel Faydalar

- Mükemmel yapışma
- Yüksek kesme mukavemeti
- Çevre dostu (solvent ve izosiyanat içermez)
- Hızlı polimerizasyon
- Kalıcı esneklik

Kullanım Kılavuzu

- Manuel veya pnömatik tabanca ile boncuk uygulaması.
- Aynaların montajı ve yapıştırılması yürürlükteki direktiflere, özellikle DIN EN 1036 standardına uygun olarak yapılmalıdır.
- SP141, aynanın arkasına, yaklaşık 20 cm aralıklarla maksimum 20 cm'lik dikey boncuklar halinde uygulanmalıdır (sıkıştırdıktan sonra kordonun maksimum genişliği: yaklaşık 10 mm). Aşağıdaki şemaya bakın.
- Tutkal tabakasının minimum kalınlığı, aynanın montajından sonra 2 mm'ye eşit veya daha fazla kalmalıdır.
- SP141'in nokta veya yüzey uygulamasından kaçınılmalıdır.
- Yapıştırıcı sertleşene kadar aynanın bakımı yapılmalıdır: Illbruck TN140 gibi, ayna ile destek arasına dikey şeritler halinde 2 mm veya daha kalın bir yapışkan bant uygulanmasını öneririz.
- Aynanın kaymasını veya eğilmesini önlemek için harici bir mekanik desteğin gerekli olması mümkündür.
- Ancak bu, iyi bir çapraz bağlama için gerekli olan yapışkan tanecikleri arasında havanın serbest dolaşımını engellememelidir.
- Dış tutma yardımcıları ancak yapıştırıcı tamamen sertleştikten sonra (yaklaşık 48 saat sonra) çıkarılabilir.
- Uyarı: Arkasında kırılma önleyici film bulunan aynalarda, yapıştırma testlerinin yapılması zorunludur.

Temizleme

- AA409 biyolojik olarak parçalanabilen temizleyici kullanın.
- Çapraz bağlı yapıştırıcı için, yalnızca mekanik araçların (aşındırma, kesici vb.) kullanılması temizlemeye izin verir.

Lütfen dikkate alınız.

- Hava nemi ile temas ettiğinde çapraz bağlanan hibrit yapıştırıcılar, hava geçirmez bir alanda kullanılamaz.
- V.E.C, V.E.A uygulamaları, akvaryum yapımı ve herhangi bir batık derz için kullanmayın.
- Kaplaması yeterince opak olmayan aynalar veya lake camlarda, ürünün ön testinin yapılması önerilir
- Öncelikle SP141'in lamine camlarla uyumluluğunu kontrol edin.

Sağlık + Güvenlik Önlemleri

- Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Cilt ve göz ile temasından kaçının.
- Daha fazla bilgi için web sitemizdeki güvenlik bilgi formuna bakın: www.illbruck.com

CPG Europe temsilcileri ihtiyaç duyulduğunda ürün seçimlerinde teknik destek sunmaktadır. Detaylı bilgi için +090 212 438 44 66 numarasını arayabilirsiniz.

Bu dokümandaki bilgiler genel bilgiler olup garanti edilemez. Bizim kontrolümüz dışında kullanılan malzemelerin, uygulanan yöntem ve şartların farklılığı dikkate alınarak sipariş öncesi gerekli testlerin yapılması önerilir.

Bu doküman Aralık 2016'da hazırlanmış olup, bu tarihteki güncel teknik bilgi ve tecrübelerimize dayanmaktadır. CPG Europe ürünlerin şartnamelerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Ürün garanti koşulları tarafımızca belirlenmektedir. Bu dokümandaki bilgilere dayalı olarak CPG Europe'a sorumluluk yüklenemez.



Tremco CPG Turkey Dış Tic. A.Ş.
Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:21

No:78 Esenler 34235

İstanbul-Türkiye